

## Sika® Desencofrante-LN

Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente metálicos

<b>Descripción del Producto</b>	Agente desencofrante que evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados
<b>Usos</b>	Se utiliza para todo tipo de encofrados, principalmente metálicos, cuando se desea obtener una superficie de acabado impecable.
<b>Características/Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El hormigón no se ensucia y se puede aplicar rápida y limpiamente.</li> <li>■ Permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados.</li> <li>■ Disminuye el desgaste de la madera.</li> <li>■ Resulta económico, debido a su gran rendimiento y fácil manejo.</li> <li>■ Se prolonga la duración de utilización de los encofrados</li> </ul>
<b>Datos del Producto</b>	
<b>Forma</b>	
<b>Apariencia/Color</b>	Líquido amarillento
<b>Presentación</b>	Garrafa de 25 l y bidones de 200 l. Bajo pedido puede suministrarse en contenedores de m <sup>3</sup> .
<b>Almacenamiento</b>	
<b>Condiciones de Almacenamiento/Conservación</b>	24 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5° C y +30° C



## Datos Técnicos

**Composición química** Aceite mineral

**Densidad (20°C)** Aprox. 0,9 kg/l

## Información del Sistema

### Detalles de Aplicación

**Consumo/Dosificación** Dependiendo de la naturaleza del soporte, aprox. 1 l de producto para 10-20 m<sup>2</sup>.

**Instrucciones de Aplicación** Se aplica sobre encofrados limpios y secos utilizando brochas. Se suministra listo para su empleo

**Notas de Aplicación/ Limitaciones** Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado o inmediatamente antes del hormigonado, ya que su eficacia perdura y por otra parte no hay que respetar ningún plazo de espera antes de echar el hormigón. En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con Sika® Desencofrante-LN vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie mediante cepillos de raíces y agua, en cuanto se haya desencofrado.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

**Notas** Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Instrucciones de Seguridad e Higiene** Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

**Notas Legales** Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

