

Hoja de Datos de Producto

Edición 28/05/2009

Identificación no: 5.1.4

Versión nº 1

SikagardPPPPP®P-917 W

Sikagard®-917 W

Impregnación hidrófuga y repelente al aceite para suelos porosos

Descripción del Producto

Sikagard®-917 W es una emulsión, base siloxano, hidrofugante y repelente al aceite que se suministra lista para su uso.

Usos

Para conseguir suelos hidrofugados y resistentes al aceite. Sikagard®-917 W se puede aplicar sobre soportes con porosidad baja y media, como: baldosas, hormigón, mortero, mampostería, ladrillo y piedra.

Características / Ventajas

- Excelente penetración
- Fácil de usar
- Reduce la absorción de agua por capilaridad, protección contra el agua de lluvia y la entrada de agua.
- Reduce la absorción del agua y del aceite.
- No forma capa

Datos de Producto

Forma

Apariencia / Color

Líquido blanquecino. Transparente, una vez seco.

Presentación

Garrafa 5 ; 25 litros

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento / Conservación

12 meses desde la fecha de fabricación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco.



Datos Tecnicos

Base Quimica Siloxano en base agua.

Densidad ~ 1.01 kg/l (a +20°C)

Informacion del Sistema

Estructura del Sistema 1 - 2 x Sikagard®-917 W.

Detalles de aplicacion

Consumo Depende de la absorción del soporte y la profundidad de penetración requerida, ~ 75 g/m² por capa. Dependiendo de la porosidad, puede necesitarse una segunda capa.

Calidad del soporte Libre de polvo, suciedad, aceite, eflorescencias y revestimientos existentes.
El soporte debe tener una porosidad entre baja y media poroso (baldosas tipo baldosín catalán, etc). No usar en baldosas porcelánicas.

Preparacion del soporte La mejor limpieza se consigue con un detergente adecuado, con un ligero chorreo de arena o chorro de vapor.
Los mejores resultados se obtienen en soportes secos, muy absorbentes.
El soporte debe parecer seco, sin manchas de humedad.

Condiciones de aplicacion / Limitaciones

Temperatura del soporte +8°C min. / +30°C max.

Temperatura ambiente +8°C min. / +30°C max.

Contenido en humedad del soporte 5% max.

Instrucciones de aplicacion

Mezclado Sikagard®-917 W debe ser fuertemente agitado antes de su uso.

Metodos de aplicacion / Herramientas Sikagard®-917 W se aplica usando pistola da baja presión, brocha o rodillo, de una sola pasada, desde la parte superior a la inferior evitando posibles descuelgues.
Cuando se necesite, aplicar sucesivas capas "húmedo sobre húmedo".

Limpieza de herramientas Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después del uso.
El material curado o endurecido solo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Tiempo de espera / Producto aplicado listo para el uso Seco al tacto: 90 min (20° C)
Tráfico peatonal: 24 horas (20° C)
Para el repintado: mínimo 5 horas, máximo 1 semana

Notas de aplicacion / Límites Edad mínima del hormigón o mortero: al menos 4 semanas.
Ensayar una superficie de prueba antes del uso.
Evitar el goteo de Sikagard®-917 W.

Detalles de Curado

Tratamiento de Curado Sikagard®-917 W no necesita ningún curado especial pero debe ser protegido de la lluvia durante al menos 3 horas a +20° C.

Notas	Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
Información de seguridad y salud	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.
Notas Legales	<p>Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.</p> <p>Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".</p>



**OFICINAS CENTRALES
Y FABRICA**

Madrid 28108- Alcobendas
P.I.Alcobendas
Carretera de Fuencarral 72
Tel. 916 57 23 75
Fax 916 62 19 38

**OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGISTICO**

Madrid 28108- Alcobendas
P.I.Alcobendas
C / Aragoneses 17
Tel. 916 57 23 75
Fax 916 62 19 38

