

Hoja de Datos de Producto

Edición 17/18/2007
 Identificación nº: 7.1.2
 Versión nº 2
 Sikadur®-31 CF

Sikadur®-31 CF

Adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes

Descripción del Producto	Sikadur®-31 CF es un adhesivo estructural y mortero de reparación de dos componentes a base de resinas epoxi y cargas especiales, que no contiene disolventes, es tixotrópico y tolera la humedad. Está diseñado para usar a temperaturas entre +10 y +30 °C.
Usos	<p><i>Adhesivo estructural y mortero para:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elementos de hormigón. ■ Piedra natural. ■ Piezas cerámicas, fibrocemento. ■ Mortero, ladrillos y obras de fábrica. ■ Acero, hierro y aluminio. ■ Madera. ■ Poliéster, epoxi. ■ Cristal. <p><i>Como mortero de reparación y adhesivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bordes, cantos. ■ Huecos y coqueras. ■ Aplicaciones en vertical y en techos. <p><i>Relleno de juntas y sellado de fisuras:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reparación de labios de juntas y fisuras.
Características / Ventajas	<p><i>Sikadur®-31 CF tiene las siguientes ventajas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fácil de mezclar y aplicar. ■ Adecuado para soportes secos o ligeramente húmedos. ■ Buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción. ■ Adhesivo de alta resistencia. ■ Tixotrópico, no descuelga en aplicaciones en paramentos verticales o en techos. ■ No contiene disolventes. ■ Endurece sin retracción. ■ Los componentes son de distinto color, facilitando así el control de mezclado. ■ No necesita imprimación. ■ Altas resistencias mecánicas iniciales y finales. ■ Buena resistencia a la abrasión. ■ Impermeable a líquidos y al vapor de agua. ■ Buenas resistencias químicas.
Ensayos	<p>Cumple los requerimientos de la norma EN 1504-4. Cumple los requerimientos de la ASTM, C881M-02, Tipo I, Grado 3, Clase B+C.</p>



Datos del Producto

Forma

Colores	Comp. A:	blanco
	Comp. B	gris oscuro
	Mezcla A+B	gris hormigón

Presentación Lotes predosificados 15,6 y 1,2 kg

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento / Conservación 24 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados en condiciones secas a temperaturas entre +5°C y +30°C. Proteger de la acción directa del sol.

Datos Técnicos

Base Química Resina Epoxi

Densidad 1.90 ± 0.1 kg/l (mezcla A+B) (a +23°C)

Descuelgue En superficies verticales no descuelga hasta espesores de 15 mm en una sola capa. (Según EN 1799)

Espesor de capa 30 mm máximo.
Si es necesario más espesor se podrá poner en capas sucesivas. Si se usan diferentes lotes, no mezclar el lote siguiente hasta que el anterior no se haya terminado para no reducir el tiempo de manejabilidad.

Cambio de volumen *Retracción:*
Endurece sin retracción.

Coefficiente de Expansión Térmica Coeficiente W:
5,9 x 10⁻⁵ por °C. (Rango de temperatura de +23 a +60°C) (Según EN 1770)

Estabilidad Térmica Temperatura de deformación por calor (TDC):
TDC = +49°C (a 7 días y +23°C) (Según ISO 75)
(Espesor 10 mm)

Propiedades Físicas/ Mecánicas

Resistencia a Compresión (Según DIN EN 196)

Tiempo de curado	+10°C	+23°C	+30°C
1 día	25-35 N/mm ²	45-55 N/mm ²	50-60 N/mm ²
3 días	40-50 N/mm ²	55-65 N/mm ²	60-70 N/mm ²
7 días	50-60 N/mm ²	60-70 N/mm ²	60-70 N/mm ²

Resistencia a flexión (Según DIN EN 196)

Tiempo de curado	+10°C	+23°C	+30°C
1 día	11-17 N/mm ²	20-30 N/mm ²	20-30 N/mm ²
3 días	20-30 N/mm ²	25-35 N/mm ²	25-35 N/mm ²
7 días	25-35 N/mm ²	30-40 N/mm ²	30-40 N/mm ²

Resistencia a Tracción (Según ISO 527)

Tiempo de curado	+10°C	+23°C	+30°C
1 día	2-6 N/mm ²	6-10 N/mm ²	9-15 N/mm ²
3 días	9-15 N/mm ²	17-23 N/mm ²	17-23 N/mm ²
7 días	14-20 N/mm ²	18-24 N/mm ²	19-25 N/mm ²

Adherencia (Según EN ISO 4624, EN 1542 y EN 12188)

Tiempo de curado	Temperatura	Soporte	Adherencia
1 día	+10°C	Hormigón seco	> 4 N/mm ² *
1 día	+10°C	Hormigón húmedo	> 4 N/mm ² *
1 día	+10°C	Acero	6-10 N/mm ²
3 días	+10°C	Acero	10-14 N/mm ²
3 días	+23°C	Acero	11-15 N/mm ²
3 días	+30°C	Acero	13-17 N/mm ²

* 100 % Rompe el hormigón

Módulo de elasticidad (E) Tracción: ~ 5000 N/mm² (14 días a +23°C) Según ISO 527
 Compresión: ~ 4600 N/mm² (14 días a +23°C) Según ASTM D695

Elongación a la rotura 0.4 ± 0.1% (7 días/23°C) Según ISO 75

Desarrollo de resistencias Se recomienda realizar ensayos para chequear la evolución de las resistencias haciendo probetas y ensayándolas a compresión y a flexión.

Información del Sistema**Detalles de Aplicación**

Consumo / Dosificación ~ 1.9 kg/m² y mm de espesor.

Calidad del Soporte Los morteros y hormigones deben tener más de 28 días (dependiendo de los requerimientos de resistencias mínimas). Verificar la resistencia del soporte (hormigón, fábrica de ladrillo, piedra natural). La superficie deberá estar limpia, seca, compacta y libre de lechadas superficiales, hielo, agua estancada, grasa, aceites, tratamientos antiguos, partes sueltas o mal adheridas. Los soportes de acero deben estar libres de óxido y limpios hasta un grado Sa 2.5.

Preparación del Soporte *Hormigón, mortero, piedra o ladrillo:*

La superficie debe estar sana, limpia, libre de agua estancada o hielo, grasa, aceite, polvo, pinturas antiguas, partes sueltas o mal adheridas. Se debe eliminar la lechada de cemento y conseguir una superficie texturada con el poro abierto.

Acero

El soporte debe estar libre de aceite, grasas, óxido y otras sustancias que puedan perjudicar la adherencia.

Tener cuidado con la condensación del agua (punto de rocío).

Otras superficies (poliéster, epoxy, vidrio, elementos cerámicos).

Para soportes de baja porosidad se necesita aplicar previamente Sikafloor®-156, el Sikadur®-31 CF se aplicará húmedo sobre húmedo, es decir, antes de que la imprimación esté seca.

Condiciones de Aplicación/ Limitaciones

Temperatura del soporte +10°C min. / +30°C max.


Temperatura ambiente +10°C min. / +30°C max.

Temperatura del material Sikadur®-31 CF debe estar a temperatura entre +10°C y +30°C para su aplicación.

Humedad del soporte Cuando se aplica sobre hormigón con humedad mate, incidir más en la aplicación de la primera capa.

Punto de Rocío ¡Cuidado con la condensación!

La temperatura ambiente durante la aplicación debe ser al menos 3° C por encima del punto de rocío.

Instrucciones de Aplicación									
Mezclado	Comp. A : Comp. B = 2 : 1 en peso o en volumen.								
Tiempo de mezclado	 <p>Mezclar los componentes A+B durante al menos 3 minutos, con una batidora de bajas revoluciones (max. 600 rpm) hasta que el producto tenga un gris homogéneo y la consistencia adecuada. Evitar la oclusión de aire durante el batido. Después, verter el producto en otro recipiente limpio y volver a remover durante 1 minuto intentando reducir al mínimo la oclusión de aire. Mezclar sólo la cantidad que pueda ser usada teniendo en cuenta el tiempo de vida del producto.</p>								
Método de Aplicación / Herramientas	<p>Para aplicaciones en capa fina como adhesivo, usar espátula, llana o llana dentada (con las manos protegidas con guantes).</p> <p>Cuando se aplica como mortero de reparación es posible que se necesite poner encofrado.</p> <p>Después de aplicarlo como adhesivo para pegado de perfiles metálicos, en superficies verticales o en techos, presionar uniformemente y mantener la presión mediante apuntalamiento durante 12 horas, dependiendo del espesor de capa (no debe ser mayor de 5 mm) y de la temperatura ambiente.</p> <p>Una vez endurecido, se comprobará la adherencia golpeando con un martillo.</p>								
Limpieza de herramientas	Limpiar todos los útiles y herramientas con Sika® Colma Limpiador, inmediatamente después de su uso. El producto endurecido solo podrá eliminarse mediante medios mecánicos.								
Vida de la mezcla (máximo tiempo abierto).	<p>Tiempo de vida (200 g) (Según EN ISO 9514)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th> <th>+10°C</th> <th>+23°C</th> <th>+30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiempo</td> <td>~ 145 minutos</td> <td>~ 55 minutos</td> <td>~ 35 minutos</td> </tr> </tbody> </table> <p>La vida de la mezcla empieza cuando se mezclan los dos componentes y es más corta a altas temperaturas y más larga a temperaturas bajas. Cuanto más cantidad de mezcla haya, menor será su tiempo de vida. Para aumentar la vida de la mezcla a altas temperaturas se pueden enfriar los componentes antes de su mezclado (nunca por debajo de los +5°C).</p>	Temperatura	+10°C	+23°C	+30°C	Tiempo	~ 145 minutos	~ 55 minutos	~ 35 minutos
Temperatura	+10°C	+23°C	+30°C						
Tiempo	~ 145 minutos	~ 55 minutos	~ 35 minutos						
Notas	Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.								
Instrucciones de Seguridad e Higiene	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.								
Notas Legales	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".								

**OFICINAS CENTRALES
Y FABRICA**

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

**OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGÍSTICO**

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

