

Hoja de Datos de Producto

Edición 05.2009

Versión no. 01



Sika® Reemat Standard

(Decothane Reemat Standard)

Malla de refuerzo de fibra de vidrio para el Sikalastic®-601 BC

Descripción del Producto

Sika® Reemat Standard se emplea como refuerzo de la membrana de impermeabilización de aplicación líquida Sikalastic®-601 BC.

Usos

- Para los sistemas de cubiertas expuestas SikaRoof® MTC 12
- Para proyectos nuevos y de rehabilitación
- Para cubiertas con muchos detalles y una geometría complicada incluso con accesibilidad limitada
- Para una ampliación de la vida de servicio efectiva en costes de cubiertas dañadas

Características/ Ventajas

- Aplicación fácil y rápida de la superficie y de los detalles
- Se adapta a todas las diferentes formas y perfiles del soporte
- Ensayado para su uso con el Sikalastic®-601 BC
- Asegura un espesor correcto de la capa base
- Mejora las propiedades de puenteo de fisuras de la capa base

Datos de Producto

Forma

Apariencia / Colores

Blanco

Presentación

Rollos de longitudes ±100 m
Ancho del rollo: 1,30 m

Almacenamiento

Condiciones de Almacenamiento/ Conservación

Almacenar correctamente en sus envases originales, sellados sin abrir ni dañar, en lugares secos, planos y sin arrugas. Temperatura 10 – 35 °C

Construcción



Datos Técnicos

Base Química Malla de fibra de vidrio aleatoria

Densidad 100 g/m²

Información del Sistema

Estructura del Sistema SikaRoof[®] MTC 12

Para un revestimiento estable a los rayos UV, para una ampliación de vida en servicio de cubiertas antiguas, para revestimientos reflectantes que mejoran la eficiencia energética o para soluciones impermeables de altas prestaciones tanto para proyectos nuevos como de rehabilitación.



Esquema: Sikalastic[®]-601 BC aplicado en 1 capa, reforzada con la malla Sika[®] Reemat Standard y sellada con el Sikalastic[®]-621 TC

Instrucciones de Aplicación

Método de Aplicación

Antes de la aplicación del Sikalastic[®]-601 BC reforzado con la malla Sika[®] Reemat Standard, se debe preparar el soporte y la imprimación tiene que haber perdido su pegajosidad. Para conocer los tiempos de espera/ repintabilidad, consulte la HDP de la imprimación adecuada.

SikaRoof[®] MTC 12: Aplique la primera capa de Sikalastic[®]-601 BC, desenrolle la malla Sika[®] Reemat y asegúrese de que no quedan burbujas ni arrugas. El solape de la malla Reemat debe ser al menos de 5 cm. Antes de la aplicación de la segunda capa de Sikalastic[®]-621 TC se debe esperar los tiempos de espera/ repintabilidad indicados en la siguiente tabla. Empiece por los detalles antes de aplicar las superficies horizontales.

Notas de Aplicación/ Limitaciones

- Sika[®] Reemat Standard está diseñada para su uso en combinación con el Sikalastic[®]-601 BC
- Sika[®] Reemat Standard se debe aplicar en áreas con grandes movimientos, sobre soportes irregulares o para puentear fisuras, juntas y solapes del soporte y detalles.

Notas

Todos los datos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

Restricciones Locales

Debe tenerse en cuenta que como resultado de especificaciones locales las características de este producto pueden variar entre países. Consúltense la hoja de productos local y la exacta descripción de los campos de aplicación.

Nota Legal: Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de Buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia en Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se pueden deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su derecho ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.sika.es



Sika España S.A.U.
P.I. Alcobendas
Ctra. Fuencarral 72
Madrid 28108
España

Tel +34 916 57 23 75
Fax +34 916 62 19 38
www.sika.es

