

Sika®-MRP UltraSoft

Masilla flexible de bajo peso específico.

Datos Técnicos:

Base Química	Resina de poliéster insaturada y cargas minerales especiales
Color	Beige
Densidad	1,25 ± 0,05 Kg/l
Proporción de mezcla	Mezclar la masilla con 1-3 % de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado
Vida de la mezcla (20 °C)	3-5 minutos
Tiempo secado: a 20 °C con IR	menos de 30 minutos de 4-5 minutos a 1 metro
Temperatura de aplicación	Superior a 5 °C No utilizar por debajo de esta temperatura
Vida del producto	12 meses (conservar en lugar fresco y seco)

Descripción

Masilla universal flexible, a base de resina de poliéster y cargas especiales, estudiada específicamente para obtener un medio peso específico.

Posee un comportamiento excepcional y su particular composición hace de esta masilla un producto con mejores prestaciones que una masilla convencional de relleno.

Ventajas

- Mínima permeabilidad a la humedad.
- Mayor resistencia al exterior y mayor poder de anclaje.
- Máxima facilidad de lijado, elasticidad y resistencia al golpe.
- No supone un sobrepeso en trabajos donde la ligereza es importante.

Métodos de aplicación

Preparación superficial:

Soportes:

Chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios y sus aleaciones.

Pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas

Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijarse y limpiar antes de aplicar.

Aplicación

Mezclar la masilla con 1-3 % de endurecedor en pasta. A continuación se aplica la mezcla sobre el soporte mediante espátula. Se deja secar completamente, el tiempo de secado depende del sistema em-

pleado para ello. (Consultar tiempos de secado en los datos técnicos). Posteriormente se lleva a cabo primero un lijado de rebaje P80-P120 y finalmente un lijado de acabado P180 -P220.

Durante su fase de lijado, se aprecia una gran facilidad de lijado así como una menor cantidad de polvo debido a su particular composición donde se sustituyen las cargas minerales (talco) por cargas microesfera de base plástico.

Este último punto ayuda a mantener un ambiente más limpio en la zona de trabajo.

Tratamiento posterior

- Primer
- Fondo acrílico
- Pintura base
- Acabado

Limpieza de las herramientas de aplicación:

Con disolvente nitro o de limpieza

Tipos de envases

Bote	1 kg
------	------

Información adicional

Existen a su disposición, bajo petición, copias de las siguientes publicaciones:

- La Hoja de Seguridad e Higiene del producto.

Importante

Para la información y las recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80

