

MORTESLIM

Mortero de Fraguado Rápido para Reparación y Nivelación en Capas Finas de Hormigones y Enfoscados

DESCRIPCIÓN

MORTESLIM es un mortero monocomponente de fraguado rápido, especialmente diseñado para la reparación y nivelación superficial en capas finas (espesor máximo 5 mm.), de hormigones y enfoscados.

APLICACIONES

- ▶ Reparación y nivelación de las superficies deterioradas de hormigones arquitectónicos vistos, enfoscado, elementos prefabricados, relleno de coqueras, etcétera.
- ▶ Como base para fijación de paneles aislantes sobre hormigón, revocos o mampostería.

VENTAJAS

- ▶ Fraguado rápido.
- ▶ Buena adherencia sobre todos los soportes cementosos.
- ▶ Acabado final similar al hormigón original.
- ▶ Es inodoro.
- ▶ Resistente al agua y a la intemperie.
- ▶ Solo precisa agua para su amasado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El soporte a revestir debe encontrarse limpio, libre de polvo, pintura o fluorescencias, así como de agentes desencofrantes o de curado superficial del hormigón. Humedecer abundantemente la superficie a tratar, sin formar charcos.

En un recipiente limpio, verter agua limpia y fresca, añadir gradualmente y mezclar hasta formar una pasta densa, en forma de mortero semiseco, homogénea y sin grumos.

Dejar reposar unos minutos y batir la mezcla nuevamente. Extender MORTESLIM con la llana, nivelando al espesor requerido. Terminar inmediatamente con la llana o con el fratás.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

No aplicar sobre superficies heladas, ni cuando se prevean temperaturas inferiores a los 5 °C durante las 12 horas siguientes a la aplicación.

PRECAUCIONES

- ▶ Amase la cantidad de MORTESLIM que pueda colocar en unos minutos.
- ▶ Nunca utilice restos de amasadas previas.
- ▶ Para mejor curado se recomienda pulverizar la superficie con agua en las dos horas siguientes a la aplicación del MORTESLIM.
- ▶ MORTESLIM no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Por tanto, al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos sin la protección de guantes de goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

ALMACENAJE

Sacos en lugar seco y fresco, durante 12 meses.

DATOS TÉCNICOS

Densidad una vez amasado	1,8 g/cm ³
Rendimiento (1 mm. de espesor)	1,35 kg/m ²