

ECOGRIP 50A

Adhesivo para pegado de elementos decorativos, libre de disolventes

Descripción de producto

Adhesivo monocomponente a base de resinas sintéticas en base agua y libre de disolventes, especialmente formulado para el pegado de elementos decorativos.

Usos

- Molduras, rosetones y vigas de poliestireno y poliuretano.
- Paneles de fibra de madera.
- Placas de poliestireno expandido o extrusionado.
- Aislantes sobre espuma de poliuretano.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- Elevada adherencia inicial.
- Buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción: hormigón, madera, ladrillo, yeso, cerámica, aluminio y superficies pintadas.
- No precisa de herramientas especiales para su aplicación.
- No necesita mano de obra especializada para su aplicación.

Almacenamiento y conservación

En lugar seco y fresco entre 0 °C y +25 °C. 12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados.

Aplicación

Preparación del soporte El soporte deberá estar seco, sano, limpio, exento de grasas, aceites, polvo y en general de cualquier tipo de partículas no adherentes.

Modo de empleo La aplicación se llevará a cabo con una Pistola Manual Universal para cartuchos, en cordones de 5 mm de diámetro.

En el caso de la fijación de paneles, los cordones se aplicarán en forma de zig-zag separados unos 30 cm aproximadamente.

Para evitar el deslizamiento de paneles pesados, éstos se deben apuntalar de forma provisional durante aproximadamente una o dos horas.

Una vez aplicado, colocar el elemento a pegar en un plazo máximo de 15 minutos.

Consumo Un cartucho permite realizar aproximadamente 12 m de cordón adhesivo de 5 mm de diámetro.

La puesta en servicio del adhesivo es de aproximadamente 24 horas desde su colocación (a +20 °C).

Limpieza de herramientas Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su aplicación con agua. Una vez endurecido, solo puede ser eliminado mediante procedimientos mecánicos.

Datos técnicos

Tipo Resinas sintéticas en dispersión acuosa.

Densidad (20 °C) 1,4 kg/l.

Contenido en sólidos 80 %.

Tiempo abierto 10 min.

Tiempo de secado (a 20 °C) 24 horas.

Temperatura de aplicación Entre + 5 °C y + 30 °C

Instrucciones de seguridad

El adhesivo puede afectar a la piel. Se aconseja, por tanto, utilizar guantes de goma durante su manipulación.

Para medidas más específicas, consultar con la Hoja de Seguridad del producto.

Ecología No permitir su paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.

Transporte Mercancía no ADR.

Toxicidad No peligroso.

Presentación Cartuchos de 310 cm³