



**Aditivos** para hormigones y morteros





## ADITIVOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Una gama completa de aditivos que permite a los productores de hormigón afrontar tanto la producción cotidiana como los desafíos tecnológicos, cumpliendo con las normativas vigentes y garantizando siempre un estándar de calidad de altísimo nivel.

Desde 1992, año de nacimiento de la división, hasta el día de hoy los productos **MAPEI** se han ganado la confianza de clientes en todo el mundo, tanto por sus prestaciones en todas las condiciones operativas, como por el esmerado servicio de asistencia ofrecido por nuestros técnicos especializados en todo el mundo. A esto se le añade la continua evolución de los productos y tecnologías creados en los Laboratorios de Investigación y Desarrollo **MAPEI**.

**C E** *Los aditivos para hormigón **MAPEI** responden a los requisitos de la “Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE” y tienen el “marcado CE”, además de estar certificados según las principales normativas nacionales europeas.*

# ÍNDICE ALFABÉTICO PRODUCTOS

• Antigelo	13	• Mapeclean Recycler	22
• Antigelo S (Líquido)	13	• Mapeclean Concrete Remover	22
• Antigelo S (Polvo)	13	• Mapeclean Defender	22
• Chronos VF 131	4	• Mapeclean Recycler	22
• Chronos VF 136	4	• Mapecure CA	24
• Chronos VF 202	4	• Mapecure E	24
• Chronos VF 204	4	• Mapecure S	24
• Dynamon Easy 11	9	• Mapecure SRA	17
• Dynamon Easy 21	9	• Mapecure SRA 25	17
• Dynamon Easy 31	9	• Mapefibre ST 24	22
• Dynamon Floor 1	8	• Mapefibre ST 42	22
• Dynamon Floor 2	8	• Mapefibre NS 12	22
• Dynamon HAA	13	• Mapefibre NS 18	22
• Dynamon NRG 100	5	• Mapefluid IF328	10
• Dynamon NRG 100 M	5	• Mapefluid N100	10
• Dynamon NRG 200	5	• Mapefluid N200	10
• Dynamon NRG 205	5	• Mapefluid N220	10
• Dynamon NRG 300	5	• Mapefluid PZ500	11
• Dynamon SG 40	5	• Mapefluid PZ504	11
• Dynamon SP1	5	• Mapefluid R104	10
• Dynamon SP3	5	• Mapemix N60	10
• Dynamon SP5	5	• Mapemix R64	10
• Dynamon SR1	7	• Mapeplast FV	19
• Dynamon SR2	7	• Mapeplast LA (Líquido)	18
• Dynamon SR3	6	• Mapeplast LA (Polvo)	18
• Dynamon SR4	6	• Mapeplast N10	12
• Dynamon SR21	6	• Mapeplast N11	12
• Dynamon SR23	6	• Mapeplast PMX	20
• Dynamon SR31	6	• Mapeplast PT1	18
• Dynamon SR41	6	• Mapeplast PT2	18
• Dynamon SX	6	• Mapeplast R14	12
• Dynamon SX08	6	• Mapeplast SF	11
• Dynamon SX12	7	• Mapeplast UW	21
• Dynamon SX14	7	• Mapetard	15
• Dynamon SX18	7	• Mapetard SD2000	15
• Dynamon SX22	7	• Rescon T	21
• Dynamon SX24	7	• Vibromix C1	14
• Dynamon SX32	7	• Vibromix C2	14
• Dynamon SX34	7	• Vibromix E	14
• Dynamon SX T1	6	• Vibromix L1	14
• Dynamon SX T2	6	• Vibromix L2	14
• Expancrete	16	• Vibromix L3	14
• Expanfluid	16	• Vibromix L4	14
• Disarmante DMA 1000	23	• Vibromix P	14
• Disarmante DMA 2000	23	• Vibromix S	14
• Disarmante DMA 3000	23	• Viscofluid SCC/10	20
• Idrocrete DM	19	• Viscostar 3K	20

# MARCAO CE PARA LOS ADITIVOS

**MAPEI**, desde siempre comprometida en la mejora de la calidad y en el cumplimiento de las normativas más avanzadas, está certificada según **ISO 9001** e **ISO 14001**, ha obtenido la certificación de conformidad según la norma **EN 934-2** y **932-4**, y por lo tanto la posibilidad de aplicar el marcado **CE** para todos los aditivos plastificantes y superplastificantes para hormigones y morteros.

Puesto que los aditivos para hormigón pueden tener prestaciones y finalidades de uso extremadamente diversas, la normativa prevé la clasificación de los productos en categorías, con diferentes pruebas y niveles mínimos de prestaciones para cada tipo de aditivo.

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	TABLA
<b>WR</b>	Aditivo reductor de agua / plastificante	Prospecto 2
<b>HRWR</b>	Reductor de agua de alta actividad / superplastificante	Prospecto 3
<b>WRA</b>	Aditivo retenedor de agua	Prospecto 4
<b>AEA</b>	Aditivo inclusor de aire	Prospecto 5
<b>SAA</b>	Aditivo acelerador de fraguado	Prospecto 6
<b>HAA</b>	Aditivo acelerador de endurecimiento	Prospecto 7
<b>SRA</b>	Aditivo retardador de fraguado	Prospecto 8
<b>WRA</b>	Aditivo hidrófugo en masa	Prospecto 9
<b>WR + SRA</b>	Aditivo retardador de fraguado / reductor de agua / plastificante	Prospecto 10
<b>HRWR + SRA</b>	Aditivo retardador de fraguado / reductor de agua de alta actividad / superplastificante	Prospecto 11
<b>WR + SAA</b>	Aditivo acelerador de fraguado / reductor de agua / plastificante	Prospecto 12

Los aditivos que, además de las funciones principales, tienen también funciones secundarias importantes, pueden obtener la certificación para dos o más categorías a la vez. De esta manera se puede conocer con exactitud, más allá de la definición comercial, qué efectos tendrá el aditivo sobre el hormigón, tanto en su estado fresco como en su estado endurecido.

Para demostrar la conformidad de los productos a los requisitos deben realizarse pruebas específicas para cada tipo de aditivo, en las siguientes circunstancias:

- *antes de la emisión de la certificación;*
- *cuando se produce una nueva formulación o tipo de aditivo;*
- *cuando se realiza una modificación en la formulación que pueda influir significativamente sobre las prestaciones del aditivo;*
- *cuando se realiza una modificación en las materias primas que pueda influir significativamente sobre las prestaciones del aditivo.*

En la tabla siguiente se detalla la clasificación de los aditivos para hormigón **MAPEI**, con las siglas identificativas y la referencia a la tabla de la norma que describe los requisitos mínimos.



#### ADITIVOS PARA HOMIGONES NORMA UNE-EN 934-2: Mayo 2002

ADITIVOS	CLASIFICACIÓN	TABLA
ANTIGELO (líquido)	HAA	7
ANTIGELO S (líquido)	HAA	7
ANTIGELO S (Polvo)	HAA	7
CHRONOS VF 131	HRWR + SRA	11
CHRONOS VF 136	HRWR + SRA + HAA	11 + 7
CHRONOS VF 202	HRWR + SRA	11
CHRONOS VF 204	HRWR + SRA	11
DYNAMON EASY 11	HRWR	3
DYNAMON EASY 21	HRWR + SRA	11
DYNAMON EASY 31	HRWR + SRA	11
DYNAMON FLOOR 1	HRWR + SAA	3 + 6
DYNAMON FLOOR 2	HRWR	3
DYNAMON HAA	HAA	7
DYNAMON NRG 100	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON NRG 100 M	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON NRG 200	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON NRG 205	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON NRG 300	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON SP1	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON SP3	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON SP5	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON SR1	HRWR	3
DYNAMON SR2	HRWR + SRA	11
DYNAMON SR3	HRWR + SRA	11
DYNAMON SR4	HRWR + SRA	11
DYNAMON SR21	HRWR	3
DYNAMON SR23	HRWR	3
DYNAMON SR31	HRWR + SRA	11
DYNAMON SR41	HRWR + SRA	11
DYNAMON SX	HRWR	3
DYNAMON SX08	HRWR + HAA	3 + 7
DYNAMON SX12	HRWR + SRA + WRA	11 + 4
DYNAMON SX14	HRWR + SRA + WRA	11 + 4
DYNAMON SX18	HRWR + HAA + WRA	3 + 7 + 4
DYNAMON SX22	HRWR + SRA	11
DYNAMON SX24	HRWR	3
DYNAMON SX32	HRWR + SRA	11
DYNAMON SX34	HRWR	3
DYNAMON SX T1	HRWR + SRA	11
DYNAMON SX T2	HRWR + SRA	11
IDROCRETE DM	WrA	9
MAPEFLUID IF328	HRWR + HAA	3 + 7
MAPEFLUID N100	HRWR + SRA	11
MAPEFLUID N200	HRWR	3
MAPEFLUID N220	HRWR	2
MAPEFLUID PZ500	HRWR + WrA	3 + 9
MAPEFLUID PZ504	HRWR + SRA + WrA	11 + 9
MAPEFLUID R104	HRWR + SRA	11
MAPEFLUID R114	HRWR + SRA	11
MAPEMIX N60	WR	2
MAPEMIX R64	HRWR + SRA	11
MAPELAST N10	WR	2
MAPELAST N11	WR	2
MAPELAST PT1	AEA	5
MAPELAST PT2	AEA	5
MAPELAST R14	WR + SRA	10
MAPETARD	SRA	8
MAPETARD D	SRA	8
MAPETARD SD2000	SRA	8
VIBROMIX C1	WR + HAA	2 + 7
VIBROMIX C2	WR + HAA + WrA	2 + 7 + 9
VIBROMIX E	WrA	4
VIBROMIX L1	WR	2
VIBROMIX L2	WR	2
VIBROMIX L3	WR + WrA	2 + 9
VIBROMIX L4	WR	2
VIBROMIX P	WrA	4
VIBROMIX S	WrA	9

#### ADITIVOS PARA MORTEROS NORMA UNE-EN 934-4: Mayo 2002

ADITIVOS	CLASIFICACIÓN	TABLA
EXPANFLUID		1

# SUPERPLASTIFICANTES CHRONOS® (Chemically Reactive Nanostructural Superplasticisers)

PARA HORMIGONES CON MÁS DE DOS HORAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRABAJABILIDAD



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>CHRONOS VF 131</b> Superplastificante con base de polímeros vinílicos	0,8 -1,6%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★★	★★★
<b>CHRONOS VF 136</b> Superplastificante con base de polímeros vinílicos	0,8 -1,6%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★	★★★★★
<b>CHRONOS VF 202</b> Superplastificante con base de polímeros vinílicos	0,6 -1,2%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★	★★★
<b>CHRONOS VF 204</b> Superplastificante con base de polímeros vinílicos	0,6 -1,2%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★	★★★★

# SUPERPLASTIFICANTES DE ELEVADAS PRESTACIONES

PARA HORMIGONES CON RÁPIDO DESARROLLO DE RESISTENCIAS MECÁNICAS



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>DYNAMON NRG 100</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,5 - 1,5%	Prefabricación	★★★★★	★	★★★★★
<b>DYNAMON NRG 100 M</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,5 - 1,5%	Prefabricación	★★★	★	★★★★
<b>DYNAMON NRG 200</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,5 - 1,5%	Prefabricación	★★★★	★★	★★★★
<b>DYNAMON NRG 205</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,5 - 1,5%	Prefabricación	★★★★	★★★	★★★
<b>DYNAMON NRG 300</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,5 - 1,5%	Prefabricación	★★★★★	★★★	★★★
<b>DYNAMON SP1</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,6 - 1,2%	Prefabricación / Obra	★★★★★	★★★★	★★
<b>DYNAMON SP3</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,6 - 1,2%	Prefabricación	★★★★	★★	★★★★
<b>DYNAMON SP5</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,6 - 1,2%	Prefabricación	★★★★★	★★★	★★★
<b>DYNAMON SG40</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,6 - 1,2%	Prefabricación / Obra	★★★	★★	★★★


# SUPERPLASTIFICANTES DE ELEVADAS PRESTACIONES

## PARA HORMIGONES CON GRAN MANTENIMIENTO DE LA TRABAJABILIDAD



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>DYNAMON SR3</b> Superplastificante de base acrílica	0,5 -1%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★	★★
<b>DYNAMON SR4</b> Superplastificante retardante de base acrílica	0,8 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★	★★★★★	★
<b>DYNAMON SR21</b> Superplastificante de base acrílica	0,7 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★	★★★
<b>DYNAMON SR23</b> Superplastificante de base acrílica	0,7 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★	★★	★★★★
<b>DYNAMON SR31</b> Superplastificante de base acrílica	0,7 -1,7%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★	★★★
<b>DYNAMON SR41</b> Superplastificante retardante de base acrílica	0,7 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★★	★★
<b>DYNAMON SX</b> Superplastificante de base acrílica	0,5 -2,0%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★★	★★★	★★★
<b>DYNAMON SX08</b> Superplastificante acelerante de base acrílica	0,5 -2,0%	Hormigón Preparado / Obra	★★★	★★	★★★
<b>DYNAMON SX T1</b> Superplastificante retardante de base acrílica	0,7 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★	★★
<b>DYNAMON SX T2</b> Superplastificante retardante de base acrílica	0,7 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★	★★

**PARA HORMIGONES FÁCILMENTE BOMBEABLES, EXENTOS DE SEGREGACIÓN Y BLEEDING**



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>DYNAMON SR1</b> Superplastificante de base acrílica	0,8 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★	★★
<b>DYNAMON SR2</b> Superplastificante retardante de base acrílica	0,8 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★	★★★★	★
<b>DYNAMON SX12</b> Superplastificante retardante de base acrílica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★	★★
<b>DYNAMON SX14</b> Superplastificante de base acrílica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★	★★★
<b>DYNAMON SX18</b> Superplastificante de base acrílica	0,8 -2,0%	Hormigón Preparado / Obra	★★★	★★	★★★★
<b>DYNAMON SX22</b> Superplastificante retardante de base acrílica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★	★★
<b>DYNAMON SX24</b> Superplastificante de base acrílica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★	★★★
<b>DYNAMON SX32</b> Superplastificante retardante de base acrílica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★★	★★
<b>DYNAMON SX34</b> Superplastificante de base acrílica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★★★	★★★	★★★

# SUPERPLASTIFICANTES POLIFUNCIONALES PARA PAVIMENTOS

PARA HORMIGONES FÁCILMENTE TRABAJABLES Y CON TIEMPOS DE FRATASABILIDAD CONTROLADA



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	MEJORA DEL FRATASADO
<b>DYNAMON FLOOR 1</b> Superplastificante acelerante de fraguado de base acrílica	0,8 -2,0%	Hormigón Preparado / Obra	★★★	★★	★★★★
<b>DYNAMON FLOOR 2</b> Superplastificante de base acrílica	0,8 -2,0%	Hormigón Preparado / Obra	★★★	★★★★	★★★

# SUPERPLASTIFICANTES POLIFUNCIONALES

PARA HORMIGONES FÁCILMENTE TRABAJABLES



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>DYNAMON EASY 11</b> Superplastificante de base acrílica modificada	0,5 -2,0%	Hormigón Preparado	★★★	★★	★★★
<b>DYNAMON EASY 21</b> Superplastificante retardante de base acrílica modificada	0,5 -2,0%	Hormigón Preparado	★★★	★★★	★★
<b>DYNAMON EASY 31</b> Superplastificante retardante de base acrílica modificada	0,5 -2,0%	Hormigón Preparado	★★★	★★★★	★

# SUPERPLASTIFICANTES POLIFUNCIONALES TRADICIONALES


## PARA HORMIGONES FÁCILMENTE TRABAJABLES



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPEFLUID IF328</b> Superplastificante acelerante de base naftalénica	0,8 -2,1%	Hormigón Preparado/ Prefabricación	★★★	★★	★★★★
<b>MAPEFLUID N200</b> Superplastificante de base naftalénica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado	★★★	★★	★★★
<b>MAPEFLUID N220</b> Superplastificante de base naftalénica	0,2 -0,6%	Hormigón Preparado	★★★	★★	★★★
<b>MAPEFLUID N100</b> Superplastificante de base naftalénica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado	★★★	★★★	★★
<b>MAPEFLUID R104</b> Superplastificante retardante de base naftalénica	0,5 -1,5%	Hormigón Preparado	★★★	★★★★	★
<b>MAPEMIX N60</b> Superplastificante multirango	0,3 -1,2%	Hormigón Preparado	★★	★★	★★
<b>MAPEMIX R64</b> Superplastificante retardante multirango	0,3 -1,2%	Hormigón Preparado	★★	★★★	★

## SUPERPLASTIFICANTES DE ACTIVIDAD PUZOLÁNICA

PARA HORMIGONES IMPERMEABLES, DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPEFLUID PZ500</b> Superplastificante en polvo con humo de sílice	20 - 60 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado / Obra	★★★★★	★★	★★★
<b>MAPEFLUID PZ504</b> Superplastificante retardante en polvo con humo de sílice	20 - 60 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado / Obra	★★★★★	★★★★★	★★



## ADITIVOS CON ACTIVIDAD PUZOLÁNICA

PARA HORMIGONES IMPERMEABLES, DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA

PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPEPLAST SF</b> Humo de Sílice	5 - 10%	Hormigón Preparado / Obra / Prefabricación	★	★★★★★	★

# PLASTIFICANTES POLIFUNCIONALES TRADICIONALES

PARA HORMIGONES TRABAJABLES Y CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPEPLAST N10</b> Plastificante	0,2 - 0,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★	★★★	★
<b>MAPEPLAST N11</b> Plastificante	0,2 - 1,0%	Hormigón Preparado / Obra	★★★	★★★	★
<b>MAPEPLAST R14</b> Plastificante retardante	0,2 - 0,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★	★★★★	★

# ACELERANTES DE FRAGUADO Y DE ENDURECIMIENTO

PARA LOGRAR UN DESMOLDEO RÁPIDO



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>DYNAMON HAA</b> Acelerante de endurecimiento sin cloruros	1,0 - 3,0%	Prefabricación / Obra	★	★	★★★★
<b>ANTIGELO S (Líquido)</b> Acelerante de endurecimiento sin cloruros	0,75 -1,5%	Hormigón Preparado / Obra	★	★	★★★
<b>ANTIGELO S (Polvo)</b> Acelerante de endurecimiento sin cloruros	1,0 -2,0%	Hormigón Preparado / Obra	★	★	★★★
<b>ANTIGELO</b> Acelerante de fraguado con cloruros	1,0 -3,0%	Hormigón Preparado / Obra	★	★	★★★★

# PLASTIFICANTES PARA VIBROCOMPRESIÓN Y EXTRUSIÓN

PARA HORMIGONES DE CONSISTENCIA SECA Y PLÁSTICA, FÁCILMENTE COMPACTABLES Y CON BAJA ABSORCIÓN DE AGUA



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	REDUCCIÓN ABSORCIÓN	RESISTENCIAS INICIALES
<b>VIBROMIX L1</b> Plastificante	0,2 - 0,8%	Prefabricación ligera	★★★	★★	★
<b>VIBROMIX L2</b> Plastificante acelerante	0,2 - 0,8%	Prefabricación ligera	★★★	★★	★★★
<b>VIBROMIX L3</b> Plastificante hidrófugante	0,2 - 0,8%	Prefabricación ligera	★★★	★★★★	★
<b>VIBROMIX L4</b> Plastificante aireante	0,2 - 0,8%	Prefabricación ligera	★★★★	★★	★
<b>VIBROMIX C1</b> Plastificante y acelerante de alta calidad	0,2 - 0,8%	Prefabricación ligera	★★★★	★★★	★★★★
<b>VIBROMIX C2</b> Plastificante, acelerante e hidrófugante de alta calidad	0,2 - 0,8%	Prefabricación ligera	★★★★	★★★★	★★★★
<b>VIBROMIX E</b> Plastificante de alta eficacia	0,3 - 1,0%	Prefabricación ligera	★★★★★	★★	★
<b>VIBROMIX P</b> Plastificante de alta eficacia para extrusión	0,2 - 0,8%	Prefabricación ligera	★★★★★	★★★★	★
<b>VIBROMIX S</b> Plastificante hidrofugante de alta eficacia	0,2 - 1,2%	Prefabricación ligera	★★	★★★★	★

## RETARDANTES DE FRAGUADO Y DE ENDURECIMIENTO

PARA MORTEROS ESTABILIZADOS Y HORMIGONES CON TIEMPO DE FRAGUADO CONTROLADOS Y CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPETARD</b> Retardante con ligero efecto fluidificante	0,2 - 0,5%	Hormigón Preparado / Obra	★★	★★★★	★
<b>MAPETARD SD2000</b> Retardante de alta eficacia	0,1 - 2,0%	Hormigón Preparado / Obra	★	★★★★★	★

# ADITIVOS EXPANSIVOS

PARA HORMIGONES DE RETRACCIÓN CONTROLADA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>EXPANCRETE</b> Expansivo para hormigones	5 - 8%	Hormigón Preparado / Obra	★	★	★★
<b>EXPANFLUID</b> Expansivo para lechadas de inyección	3 - 6%	Obra	★★★★	★★★★	★★

# ADITIVOS REDUCTORES DE RETRACCIÓN (SRA)

PARA HORMIGONES DE RETRACCIÓN CONTROLADA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	REDUCCIÓN DE RETRACCIÓN
<b>MAPECURE SRA</b> Aditivo para reducir la retracción hidráulica	1 - 2%	Hormigón Preparado / Obra	★★	★	★★★★★
<b>MAPECURE SRA 25</b> Aditivo para reducir la retracción hidráulica	1 - 2%	Hormigón Preparado	★★	★	★★★★★

# AIREANTES Y ESPUMÓGENOS

PARA MORTEROS ESTABILIZADOS, HORMIGONES RESISTENTES A LOS CICLOS HIELO/DESHIELO Y HORMIGONES LIGEROS



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPEPLAST PT1</b> Aireante para hormigones y morteros	0.03 - 0,3%	Prefabricación / Obra	★★	★	★
<b>MAPEPLAST PT2</b> Aireante para hormigones y morteros	0.02 - 0,3%	Hormigón Preparado / Obra	★★	★	★
<b>MAPEPLAST LA (Líquido)</b> Espumógeno y agente de bombeo	0,8 - 1,2 l/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado / Obra	★★	★	★
<b>MAPEPLAST LA (Polvo)</b> Espumógeno y agente de bombeo	0,5 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado / Obra	★★	★	★

## HIDROFUGANTES

PARA HORMIGONES CON BAJA ABSORCIÓN DE AGUA Y SIN EFLORESCENCIAS



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>IDROCRETE DM</b> Hidrófugo para hormigones y morteros	0,2 - 1%	Hormigón Preparado / Obra	★	★★★★★	★

## ADITIVOS PARA MEJORAR EL ACABADO Y LA CARA VISTA

PARA HORMIGONES ARQUITECTÓNICOS Y DE ALTO VALOR ESTÉTICO



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPEPLAST FV</b> Aditivo para la eliminación de las burbujas superficiales	0,3 - 0,7%	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación	★	★	★

# ADITIVOS MODIFICADORES DE LA VISCOSIDAD (VMA)

PARA HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES (HAC) Y PARA MEJORAR EL BOMBEO



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPEPLAST PMX</b> Agente de bombeo	0,2 - 0,5%	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación	★	★	★
<b>VISCOFLUID SCC/10</b> Modificador de la viscosidad para HAC	1,0 - 2,0%	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación	★	★	★
<b>VISCOSTAR 3K</b> Modificador de la viscosidad para HAC sin filler	0,3 - 2,5 l/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación	★	★	★

# ADITIVOS PARA VERTIDOS SUBACUÁTICOS

PARA HORMIGONES VERTIDOS EN AGUA SIN DESLAVAMIENTO



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	REDUCCIÓN DEL DESLAVAMIENTO	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPELAST UW</b> Aditivo antideslavamiento	5 - 10 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado / Obra	★	★★★★★	★
<b>RESCON T</b> Aditivo antideslavamiento con efecto fluidificante	5 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado / Obra	★★★★★	★★★★★	★

# FIBRAS ESTRUCTURALES Y ANTI RETRACCIÓN

PARA HORMIGONES DE ALTA TENACIDAD Y SIN FISURACIÓN



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	REDUCCIÓN DE FISURACIÓN
<b>MAPEFIBRE ST 24</b> Fibras poliméricas estructurales	1 - 7 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación	★	★	★★★★
<b>MAPEFIBRE ST 42</b> Fibras poliméricas estructurales	1 - 7 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación	★	★	★★★★
<b>MAPEFIBRE NS 12</b> Fibras de polipropileno anti retracción	0,4 - 0,8 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación	★	★	★★★★
<b>MAPEFIBRE NS 18</b> Fibras de polipropileno anti retracción	0,4 - 0,8 kg/m <sup>3</sup>	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación	★	★	★★★★

# PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN

PARA EL RECICLADO DEL AGUA DE LAVADO Y LA LIMPIEZA DE AMASADORAS Y HORMIGONERAS

PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPECLEAN RECYCLER</b> Aditivo para la recuperación del agua de lavado	0,1 kg/100 l	Hormigón Preparado Obra			
<b>MAPECLEAN CONCRETE REMOVER</b> Producto para la eliminación de las incrustaciones	50 - 100 g/m <sup>2</sup>	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación			
<b>MAPECLEAN DEFENDER</b> Producto para evitar la formación de incrustaciones	20 - 50 g/m <sup>2</sup>	Hormigón Preparado Obra/Prefabricación			

# DESENCOFRANTES

PARA UN CORRECTO DESMOLDEO Y EXCELENTES ACABADOS



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>DMA 1000</b> Desencofrante emulsionable para madera	10 - 30 g/m <sup>2</sup>	Prefabricación Obra			
<b>DMA 2000</b> Desencofrante universal listo para utilizar	20 - 40 g/m <sup>2</sup>	Prefabricación Obra			
<b>DMA 3000</b> Desencofrante universal a base de aceites vegetales	15 - 25 g/m <sup>2</sup>	Prefabricación Obra			

# CURADORES SUPERFICIALES


PARA PROTEGER EL HORMIGÓN FRESCO DE LA EVAPORACIÓN DEL AGUA



PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	RANGO DE DOSIFICACIÓN	APLICACIONES PRINCIPALES	REDUCCIÓN DE AGUA	MANTENIMIENTO DE TRABAJABILIDAD	RESISTENCIAS INICIALES
<b>MAPECURE E</b> Curador filmógeno en emulsión acuosa	70 - 100 g/m <sup>2</sup>	Prefabricación Obra			
<b>MAPECURE S</b> Curador filmógeno con disolvente	100 - 110 g/m <sup>2</sup>	Prefabricación Obra			
<b>MAPECURE CA</b> Curador filmógeno repintable	110 - 150 g/m <sup>2</sup>	Prefabricación Obra			


# NOTAS


---



# NOTAS

---





# Grupo Mapei



## Italia

### SEDE CENTRAL

#### MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milán (Italia)

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: <http://www.mapei.com>

E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

### Plantas

• Strada Provinciale 159  
20060 Robbiano di Mediglia (Milán)  
Tel. +39-02-906911  
Fax +39-02-90660575

• Via Mediana S.S. 148 km 81,3  
04100 Latina  
Tel. +39-0773-2548  
Fax +39-0773-250391

### Centro de distribución

#### SASSUOLO

Via Valle D'Aosta, 46

41049 Sassuolo (Modena)

Tel. +39-0536-803116

Fax +39-0536-805255

### Oficina de Roma

Viale Libano, 28

00144 Roma

Tel. +39-06-5929211

Fax +39-06-59290337

### Oficina de Lecce

Via Orsini del Balzo, 24

73100 Lecce

Tel. +39-0832-246551

Fax +39-0832-248472

E-mail: [ufficio.lecce@mapei.it](mailto:ufficio.lecce@mapei.it)



## Europa



### ALEMANIA - Mapei GmbH

Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach

Tel. +49-9372-98950

Fax +49-9372-989548

Internet: <http://www.mapei.de>

E-mail: [mailto@mapei.de](mailto:mailto@mapei.de)

**Planta** en Weferlingen



### AUSTRIA - Mapei GmbH

Fräuleinmühle 2

A - 3134 Nußdorf ob der Traisen

Tel. +43-2783-8891 - Fax +43-2783-8893

Internet: <http://www.mapei.at>

E-mail: [office@mapei.at](mailto:office@mapei.at)

**Planta** en Traismauer

**Centros de distribución** en Vienna,

Hall in Tirol y Graz



### BENELUX

#### Mapei Benelux SA/NV

Zoning Industriel

Rue de l'Avenir, 40

B - 4460 Grâce-Hollogne

Tel. +32-4-2397070

Fax +32-4-2397071

Internet: <http://www.mapei.be>

E-mail: [mapei@mapei.be](mailto:mapei@mapei.be)

**Para Holanda:**

Tel. +31-43-3510498

Fax +31-43-3510499



### CROACIA - Mapei Croatia d.o.o.

Visnjevac 18 - 10000 Zagabria

Tel. +385-1-3647789

Fax +385-1-3647787

Internet: <http://www.mapei.com>

E-mail: [mapei@mapei.hr](mailto:mapei@mapei.hr)



### ESLOVENIA - Mapei doo

Kočevarjeva 2 - 8000 Novo Mesto

Tel. +386-1-7865050/51

Fax +386-1-7865055

Internet: <http://www.mapei.si>

E-mail: [mapei@mapei.si](mailto:mapei@mapei.si)

**Centros de distribución** en Grosuplje



### ESPAÑA - Ibermapei SA

Plaza Cataluña, 20 - 5ª Planta

08002 Barcelona

Tel. +34-93-3435050

Fax +34-93-3024229

Internet: <http://www.mapei.es>

E-mail: [ibermapei@ibermapei.es](mailto:ibermapei@ibermapei.es)

**Plantas** en Amposta (Tarragona) y

Cabanillas del Campo (Guadalajara)

**Centros de distribución** en Badalona

(Barcelona), Onda (Castellón) y Marratxí

(Mallorca)



### FEDERACIÓN RUSA

Derbenevskaya nab., 7,

building 4, 3-d floor

Moscou 113114 Russian Federation

Tel. +7-495-258-5520

Fax +7-495-258-5521

Internet: <http://www.mapei.ru>

E-mail: [info@mapei.ru](mailto:info@mapei.ru)

**Planta** en Stupino



### FRANCIA - Mapei France SA

Zone Industrielle du Terroir

Avenue Léon Jouhaux, 29

31140 Saint Alban

Tel. +33-5-61357305

Fax +33-5-61357314

Internet: <http://www.mapei.fr>

E-mail: [mapei@mapei.fr](mailto:mapei@mapei.fr)

**Plantas** en Saint Alban y Montgru

Saint Hilaire



### GRECIA - Mapei Hellas SA

Papadiamantopoulou 24 C

11528 Atenas

Tel. +30-210-7472983

Fax +30-210-7472953

Internet: <http://www.mapei.gr>

E-mail: [mapeihellas@mapei.gr](mailto:mapeihellas@mapei.gr)



### HUNGRIA - Mapei Kft

Sport Utca 2 - 2040 Budaörs

Tel. +36-23-501667 - Fax +36-23-501666

Internet: <http://www.mapei.hu>

E-mail: [mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)

**Planta** en Sósút

**Centros de distribución** en Győr,

Kaposvár en Miskolc



### NORUEGA - Rescon Mapei AS

Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua

Tel. +47-62-972000 - Fax +47-62-972099

Internet: <http://www.resconmapei.com>

E-mail: [post@resconmapei.no](mailto:post@resconmapei.no)

**Planta** en Sagstua



### POLONIA - Mapei Polska Spzoo

ul. Gustawa Eiffel'a, 14 - 44-109 Gliwice

Tel. +48-32-7754450

Fax +48-32-7754471

**Oficina Commercial:**

Chalubińskiego Street 8, 00-613 Varsovia

Tel. +48-22-5954200

Fax +48-22-5954202

Internet: <http://www.mapei.pl>

E-mail: [info@mapei.pl](mailto:info@mapei.pl)

**Planta** en Gliwice



### PORTUGAL - Lusomapei S.A.

Business Parque Tejo XXI

Estrada Nacional 1 - Km 19,65, Gelfas

2600-659 Castanheira do Ribatejo

Tel. +351 263 860 360

Fax +351 263 860 369

Internet: <http://www.mapei.pt>

E-mail: [geral@mapei.pt](mailto:geral@mapei.pt)

**Planta** en Anadia



### REINO UNIDO - Mapei U.K. Ltd

Mapei House - Steel Park Road

Halesowen - West Midlands B62 8HD

Tel. +44-121-5086970

Fax +44-121-5086960

Internet: <http://www.mapei.com>

E-mail: [sales@mapei.co.uk](mailto:sales@mapei.co.uk)

**Planta** en Halesowen



### REPÚBLICA CHECA - Mapei spol. s r.o.

Smetanova 192 - 77211 Olomouc

Tel. +420-585224580

Fax +420-585227209

Internet: <http://www.mapei.cz>

E-mail: [info@mapei.cz](mailto:info@mapei.cz)

**Centros de distribución** en Praga



### REPÚBLICA ESLOVACA - Mapei SK sro

Nádražná 39, 900 28 Ivánka pri Dunaji

Tel. +421-2-53414 705 / 53414 702

Fax +421-2-5363 2692

Internet: <http://www.mapei.sk>

E-mail: [office@mapei.sk](mailto:office@mapei.sk)



### RUMANÍA - Mapei Romania SRL

14 Gen. Ion Dragalina

Str. Sector 5 - Bucarest

Tel. +40-21-3117819

Fax +40-21-3117821

Internet: <http://www.mapei.ro>

E-mail: [info@mapei.ro](mailto:info@mapei.ro)



### SUECIA - Rescon Mapei AB

Gelbgjutarevägen 6 - 17148 Solna

Tel. +46-8-52509080

Fax +46-8-52509086

Internet: <http://www.mapei.se>

E-mail: [info@mapei.se](mailto:info@mapei.se)



**SUIZA - Mapei Suisse SA**  
1642 Sorens / FR  
Tel. +41-26-9159000  
Fax +41-26-9159003  
Internet: <http://www.mapei.ch>  
E-mail: [info@mapei.ch](mailto:info@mapei.ch)  
**Planta** en Sorens



**UCRANIA - Mapei Ukraina LLC**  
01014, Città di Kiev  
Ulica Strutinskogo, 8 - 8 Etazh.  
Tel. +38-044-5024560, 5024563  
Fax +38-044-5024566  
Internet: <http://www.mapei.ua>  
E-mail: [mapei@mapei.ua](mailto:mapei@mapei.ua)

## Ásia-Oceanía



**AUSTRALIA - Mapei Australia Pty Ltd**  
12 Parkview Drive Archerfield  
Brisbane - Queensland 4108  
Tel. +61-7-3276 5000  
Fax +61-7-3276 5076  
Internet: <http://www.mapei.com.au>  
E-mail: [mapei@mapei.com.au](mailto:mapei@mapei.com.au)  
**Planta** en Brisbane



**CHINA - Mapei Construction Materials (Guangzhou) co. Ltd.**  
Hong Fu Loi International Building  
Rm. 2003-2004, Yan Jiang Zhong Road  
Guangzhou P.R. China  
Tel. (86-20) 83653489  
Fax (86-20) 83653481  
E-mail: [mapei-gz@mapei-gz.com](mailto:mapei-gz@mapei-gz.com)  
**Planta** in Conghua (Guangzhou)

**CHINA - Mapei Construction Materials (Shanghai) co. Ltd.**  
6, Lane 8999, Hunan Road,  
Nanhui District 201314  
Shanghai P.R. China  
Tel. (86-21) 58180808  
Fax (86-21) 58180909  
E-mail: [mapei-sh@mapei-sh.com](mailto:mapei-sh@mapei-sh.com)  
**Planta** in Nanhui (Shanghai)

**HONG KONG S.A.R. - Mapei China Ltd**  
Suite 15, L22 Office Tower, Langham Place  
8 Argyle Street, Mongkok,  
Kowloon, Hong Kong  
Tel. +852-21486816  
Fax +852-25121328  
Internet: <http://www.mapei.com.hk>  
E-mail: [mapei@mapei.com.hk](mailto:mapei@mapei.com.hk)



**EMIRATOS ÁRABES I.B.S. (Innovative Building Solutions) L.L.C.**  
P.O. Box 73869, Dubai, UAE  
Tel. +971-4-3233167  
Fax +971-4-3233725  
**Stabilimento** in Dubai



**MALASIA - Mapei (Malaysia) SDN BHD**  
PT 521, Batu 23 - Jalan Rawang  
Jalan Batang Berjuntai  
48000 Rawang - Selangor Darul Ehsan  
Tel. +60-3-60935799  
Fax +60-3-60915801  
Internet: <http://www.mapei.com.sg>  
E-mail: [mapei@tm.net.my](mailto:mapei@tm.net.my)  
**Planta** en Rawang (Kuala Lumpur)



**NUEVA ZELANDA Mapei New Zealand**  
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington  
Auckland, New Zealand  
Tel. +64-9-9211994  
Fax +64-9-9211993  
Internet: <http://www.mapei.co.nz>  
E-mail: [info@mapei.co.nz](mailto:info@mapei.co.nz)



**SINGAPUR - Mapei Far East Pte Ltd**  
28, Tuas West Road  
638383 Singapur  
Tel. +65-68623488  
Fax +65-68621012 / 68621013  
Internet: <http://www.mapei.com.sg>  
E-mail: [mapei@mapei.com.sg](mailto:mapei@mapei.com.sg)  
**Planta** en Singapur



**VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd.**  
Plot 8, Street No. 4, Chu Lai NIZ,  
Tam Hiep Commune,  
Nui Thanh District,  
Quang Nam Province, Viet Nam  
**Branch en Hanoi:**  
Tel. (84-4) 9287924-5-6  
E-mail: [mapeihn@mapei.com.vn](mailto:mapeihn@mapei.com.vn)  
**Branch en Da Nang:**  
Tel. (84-511) 565001-2-3-4  
E-mail: [mapeidn@mapei.com.vn](mailto:mapeidn@mapei.com.vn)  
**Branch en Ho Chi Minh City:**  
Tel. (84-8) 8206103-4-6  
E-mail: [mapeihcm@mapei.com.vn](mailto:mapeihcm@mapei.com.vn)  
**Planta** en Chu Lai (Quangnam)  
Internet: <http://www.mapei.com.vn>



**ARGENTINA - Mapei Argentina SA**  
Rondeau 51, 1° floor, Wilde  
Buenos Aires  
Tel. +54-11-42070009  
Fax +54-11-42171088  
Internet: <http://www.mapei.com.ar>  
**Planta** en Buenos Aires



**CANADÁ - Mapei Canada Inc**  
2900, Francis Hughes Avenue  
Laval - QUE H7L3J5  
Tel. +1-450-6621212  
Fax +1-450-6620444  
Internet: <http://www.mapei.com>  
**Plantas** en Vancouver, Laval,  
Maskinongé y Toronto



**PUERTO RICO - Mapei Caribe Inc**  
Road 2 km 26.2 BO. Espinosa  
Dorado, Porto Rico 00646  
Tel. +1-787-270-4162  
Fax+1-787-270-4135  
Internet: <http://www.mapei.com>  
**Planta** en Dorado



**U.S.A. - Mapei Corp**  
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
Tel. +1-954-246-8888 / +1-888-300-4422  
Fax +1-954-246-8800  
Internet: <http://www.mapei.com>  
**Plantas** en Phoenix (AZ), Garland (TX),  
South River (NJ), Fort Lauderdale (FL),  
West Chicago (IL), Fredericksburg (VA),  
San Bernardino (CA)  
**Centros de distribución** en Anaheim (CA)



**VENEZUELA - Mapei de Venezuela CA**  
Calle Orinco Torre D&D PB Lc 11-12  
Urb. Las Mercedes  
1071 Caracas  
Tel. +58-212-991-1797/+58-212-9919423  
Fax +58-212-991-7623  
Internet: <http://www.mapei.com>  
E-mail: [mapeivenezuela@hotmail.com](mailto:mapeivenezuela@hotmail.com)  
**Planta** en Caracas



## España

### SEDE

**IBERMAPEI, S.A.**  
Plaza Cataluña, 20 – 5ª Planta  
08002 Barcelona  
Tel. +34.93.343.50.50  
Fax +34.93.302.42.29  
[www.mapei.es](http://www.mapei.es)  
[ibermapei@ibermapei.es](mailto:ibermapei@ibermapei.es)

### Fábricas

- **AMPOSTA**  
Ctra. N-340 Km. 1078,6  
43870 Amposta (Tarragona)  
Tel. +34.977.70.40.05/23  
Fax +34.977.70.40.14

- **CABANILLAS DEL CAMPO**  
Parque Ind. "La Quinta" / R2  
C/ Matabueyes, 3  
19171 Cabanillas del Campo  
(Guadalajara)  
Tel. +34.949.88.47.00  
Fax +34.949.32.98.02

### Delegaciones

- **BADALONA**  
C/ Tortosa, 189-201, Nave 5  
08919 Badalona (Barcelona)  
Tel. +34.93.397.32.11  
Fax +34.964.62.62.84
- **ONDA**  
Ctra. Onda-Villareal, Km. 5,5  
12200 Onda (Castellón)  
Tel. +34.964.62.62.76  
Fax +34.964.62.62.84
- **MALLORCA**  
C/ Ollers, 98 Pol. Ind. Marratxí  
07141 Marratxí (Mallorca)  
Tel. +34.971.60.54.50  
Fax +34.971.60.54.51

## **MAPEI SpA**

Via Cafiero, 22 - 20158 Milán - Italia

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

## **Ibermapei S.A.**

Plaza Cataluña 20 - 5ª Planta

08002 Barcelona

Tel. +34-93-3435050

Fax +34-93-3024229

[www.mapei.es](http://www.mapei.es)

[ibermapei@ibermapei.es](mailto:ibermapei@ibermapei.es)



[www.mapei.es](http://www.mapei.es)

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN