

INFORMACION TECNICA



SIDASA



UNITS COATING GROUP

PASTA PÓMEZ

VALORES

CARACTERÍSTICA	NORMA	UNIDAD	MIN.	MAX.	TIPO
PUNTO SOLIDIFICACIÓN	ASTM-938	oC	62	68	65
VISCOSIDAD BROOKFIELD A 110°C	ASTM-3236	cP			4.5
VISCOSIDAD BROOKFIELD A 100°C	ASTM-3236	cP	6	9	6.5
VISCOSIDAD BROOKFIELD A 90°C	ASTM-3236	cP			6.5
PENETRACIÓN AGUJA A 25°C	ASTM-1331	1/10mm	14	20	17
COLOR VISUAL:	GRIS VERDOSO				
COMPOSICIÓN:	Grasas y ceras equilibradas soaponificables y abrasivo volcánico tratado.				
CARACTERÍSTICAS:	Semi – grasa.				
APLICACIONES:	Para ayudar al desbaste como las bandas abrasivas, fieltros, mil hojas, etc.				
PRESENTACIÓN:	En bolsas de papel sulfurizado de peso unitario aprox. 800 gr. Se suministra en cajas de 25 unidades.				

MM/160704

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.