



POLISID H

Hidrofugante con poder anticorrosivo

PROPIEDADES Y APLICACIONES

El POLISID H proporciona una fina película de tacto seco que protege contra la corrosión.

Se aplica a temperatura ambiente sumergiendo las piezas en la disolución. En 20-30 segundos el agua que moja la superficie de las piezas es desplazada por el hidrofugante y cae al fondo de la cuba.

Una vez sacadas las piezas de la disolución, éstas secaran en unas horas dejando una superficie seca al tacto y protegida contra la corrosión.

En el secado de piezas mediante disolventes, clorados es conveniente utilizar como paso previo una inmersión en el POLISID H para desplazar el agua del aclarado final e impedir la llegada de ésta al disolvente clorado. Con este sistema se evita la aparición de manchas con el secado y el peligro de hidrólisis y corrosión de las piezas por aporte de agua.

Es recomendable que la cuba de utilización tenga un fondo inclinado con el correspondiente grifo de purga para eliminar el agua desplazada.

Aunque el POLISID H no es excesivamente volátil se recomienda mantener las cubas tapadas mientras no se utilice

CARACTERÍSTICAS

Aspecto. líquido fluido de color pajizo

Densidad típica a 15°C: 0,75 gr/cm³

Punto inflamación: 40°C

TOXICOLOGÍA

Producto constituido mayoritariamente por hidrocarburos alifáticos. El contenido en hidrocarburos aromáticos es inferior al 15% por lo que es de baja toxicidad. Se recomienda utilizar en su manipulación y uso las medidas habituales de higiene industrial.

RV/279910

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico.

Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
