

# INFORMACION TECNICA



**SIDASA**

PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



UNITS COATING GROUP

## UNISEAL SP B

El **UNISEAL SP B** es una pintura líquida acrílica con una dispersión de polvo de zinc lamelar (pureza del 98%), y aluminio que proporciona un acabado similar al zinc galvanizado brillante. El **UNISEAL SP B** confiere una alta protección catódica, gran agarre sobre superficies galvanizadas o materiales ferrosos junto a una gran protección anticorrosiva.

### ESQUEMA DE TRATAMIENTO

- Aplicar siempre sobre superficies exentas de óxido o restos de pinturas y desengrasadas.
- Agitar siempre el envase antes de su uso durante un minuto desde que se escuche el sonido de las bolas interiores.
- Pintar a una distancia de 15 cm. Para usar como capa protectora se aconseja de 30 a 40 micras.

Se puede aplicar en soldaduras, uniones de mecanizado, superficies metálicas que se deseen proteger, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Vehículo: Acrílico al disolvente
- Acabado: Metalizado brillante
- Densidad: 0,950 gr/litro
- Secado al tacto: 10 minutos
- Repintabilidad: 48 horas
- Propelente: Derivados del éter
- Polimerización total: A 20°C (48 horas) para espesor de 30-40 micras.
- Resistencia a la temperatura: 140°C

- Resistencia a la corrosión: 200 horas para espesores de 30-40 micras sobre acero desengrasado en ensayo de cámara de niebla salina, según norma ASTM B117.

---

## ALMACENAMIENTO

---

- En lugares frescos y secos.
- No almacenar en zonas donde haya fuentes de ignición.
- No exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.

---

## MANEJO

---

Aplicar en lugares bien ventilados, de lo contrario instalar ventilación adecuada o bien usar mascarilla de carbón activo.

---

## ENVASES

---

Aerosol de 400 ml.

Latas de 4 litros.

PL/030803

---

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.

---