

## **DELTA FACHADAS PLUS ELÁSTICO**

### **DESCRIPCIÓN:**

Revestimiento liso, elástico, impermeable para protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc...), y en las que se prevean ligeras contracciones del paramento que puedan originar fisuras, basado en una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos, especialmente seleccionados, que le confieren una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, una gran durabilidad, y obteniendo, de esta forma, un acabado de la máxima calidad

### **PROPIEDADES FÍSICAS**

- Gran tenacidad y flexibilidad, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Película impermeable totalmente al agua de lluvia.
- Excelente poder de cubrición.
- Extraordinaria blancura.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Resistencia química a la alcalinidad del soporte (insaponificable) y a los ambientes agresivos.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Muy bajo índice de amarilleamiento.
- Aplicable sobre morteros ligeramente húmedos.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Ligante**

Acrílico

**Diluyente**

Agua

**Materia fija en peso U.N.E. 48087**

64.7%

**Densidad U.N.E. 48098**

1.4 kg./l

**Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076**

110U.K.

**Poder de cubrición a 100 micras húmedas**

97%



**Rendimiento teórica a 100 micras húmedas**  
6-8 m<sup>2</sup>/kg

**Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727**  
M1

**Tiempos de secado U.N.E. 48086**

Al tacto: 1/2 hora Total: 1 hora

**Intervalo de repintado U.N.E. 48086**

Mínimo: 2 horas

**Acabado**

Mate Sedoso

**Color U.N.E. 48103**

Blanco nieve.

### **PRESENTACIÓN**

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 20 kg.
- Aspecto: El producto es líquido.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales

### **APLICACIONES**

- Al exterior: Se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales, en patios de luces, etc... con riesgo de ligeras contracciones que pueden originar fisuras.
- Al interior: Se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas. En corredores de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

### **ÚTILES PARA APLICACIÓN**

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola aerográfica, previa agitación del producto y dilución respectiva.

## DELTA FACHADAS PLUS ELÁSTICO

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

No aplicar DELTA FACHADAS PLUS ELÁSTICO cuando se prevean lluvias o en zonas de niebla cerrada, ni aplicar con temperatura ambiente o del sustrato, por debajo de 2° C.

### MODO DE EMPLEO.

#### - Tratamiento del soporte.

**Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento etc:** Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.

**Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple:** Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de BARNIZ ACRÍLICO EUROTEx (AL AGUA) O SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEx (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

#### - Aplicación del producto.

Aplicar la primera capa de DELTA FACHADAS PLUS ELÁSTICO diluida con un 10-15% de agua. Dejar secar, como mínimo, el intervalo de repintado y aplicar, a continuación, dos manos de repintado diluidas, si las condiciones de trabajo así lo requiriesen, para, de esta forma, conseguir una buena impermeabilización.

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.