

## EUROPLASTE STANDARD

### DESCRIPCIÓN:

Plaste tapagrietas, compuesto por una mezcla especialmente seleccionada de minerales y ligantes en una adecuada relación P/L, de ph neutro, para enlucidos y alisados de pequeñas y grandes superficies interiores, antes de ser pintadas. Adhiere perfectamente, sobre superficies sanas y limpias, tales como cemento, yeso, madera, aglomerados, pinturas viejas,... siempre que estén secas y exentas de polvo. Todas estas características, lo convierten en un producto apropiado para ejecución de enlucidos al interior. Se presenta en forma de polvo blanco micronizado de densidad 0,800. Es higroscópico y por esto, debe preservarse de ambientes o zonas húmedas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Fuerte carácter higroscópico.
- Poca absorción de pintura de acabado, lo que supone un ahorro extraordinario.
- Extraordinaria finura.
- Fuerte tenacidad y extraordinaria adherencia, tras el secado.
- Excelente textura en los sustratos tratados con él. Ofreciendo trabajos lisos y perfectos, admitiendo, todo tipo de pinturas de acabado.
- Muy fácil aplicación y suave tendido.
- Tras el secado, aparece una superficie blanca y cualquier arista, puede lijarse y pintar a continuación.
- No tóxico e inflamable.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comportamiento ante el fuego U.N.E.  
23727  
M1

Acabado  
Mate

Color U.N.E. 48103  
Blanco

Tiempo para aplicar el acabado  
24/48 horas



### PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 1 y 5 kg.
- Aspecto: El producto es pulverulento, de color blanco micronizado.

### APLICACIONES

- Al interior: Se aplicará en paramentos realizados con los materiales más frecuentes de la construcción. No se aplicará sobre superficies extremadamente cristalinas, por su falta de absorción.

### ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar fácilmente con plana o espátula.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de ambientes húmedos.

### PRECAUCIONES.

No aplicar EUROPLASTE STANDARD, bajo un sol muy fuerte, ni a temperaturas inferiores a 5° C, ni con humedad ambiental de relación higrométrica superior al 70%. No aplicar sobre superficies heladas, ni recalentadas, ni mojadas o con un alto contenido en agua.

### MODO DE EMPLEO.

Industrias Químicas eurotex S.L. Tel. 955 741 592 (16 líneas) Tel. Pedidos: 902 404 440 Fax: 955 741 608  
P.I. Santa Isabel s/n 41.520 El Viso del Alcor. Sevilla. España. www.eurotex.es

## **EUROPLASTE STANDARD**

### **Tratamiento del soporte.**

**Sobre cualquier tipo de superficie**, Humedecer la superficie antes y después de su aplicación. Limpiar bien el sustrato, para conseguir que están sanos y fuertes, antes del tratamiento con EUROPLASTE STANDARD.

### **- Aplicación del producto.**

Mezclar a razón de 3 partes de polvo por 1 de agua, hasta lograr una masa homogénea. Dejar reposar durante 10 minutos. Amasar la mezcla, hasta conseguir una pasta dócil y blanda, que sirve para enlucir, de lleno, pequeñas y grandes superficies, sobre toda clase de fondos usuales en la construcción, debidamente preparados. Para pintar, sobre la pasta endurecida, esperar de 24 a 48 horas.

## **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.