

eurotex®

FICHA TECNICA
Edición: Enero 2002
Página 1 de 2

EUROFIJADOR

DESCRIPCIÓN:

Producto empleado como imprimación o acabado para todo tipo de superficies empleadas en la construcción, basado en un polímero acrílico de dispersión acuosa de partícula muy fina.

PROPIEDADES FÍSICAS

La muy pequeña talla de partículas del EUROFIJADOR le confieren propiedades notables en términos de penetración y adhesión. Estas cualidades le permiten ser utilizado en condiciones muy diversas como imprimación de consolidación, de adhesión o como subcapa de revestimiento de suelos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia fija en peso

26.6%

Peso específico

1.01

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas.

Aprox. 200 gr./m/capa según soporte

Diluyente

Agua

Tiempo de secado

1 hora aproximadamente

Intervalo de repintado

12 horas

Aspecto

Líquido lechoso.

Color

Antes de aplicar: Blanquecino

Después de secar: Incoloro.



APLICACIONES

Para reforzar todo tipo de piedras absorbentes y superficies caleadas o harinosas.

Como capa de preparación para mejorar la adherencia de productos de acabado. Para uniformar la absorción sobre sustratos irregulares.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

A brocha, rodillo, pistola aerográfica o pistola airless.

La limpieza de equipos se realizará con agua.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar el producto si se preveen lluvias antes de 2 horas.

Si se aplica a pistola es recomendable el uso de mascarilla.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**

Para fijar fondos, eliminar desconchados y partículas sueltas mediante rascado y cepillado.

Como imprimación puente sobre superficies poco porosas y para realzado de brillo, limpiar y desengrasar con agua y detergente, enjuagando y dejando secar.

eurotex[®]

FICHA TECNICA
Edición: Enero 2002
Página 2 de 2

EUROFIJADOR

- **Aplicación del producto.**

Remover para homogeneizar el producto.

A brocha, rodillo o pistolas, pudiéndose utilizar agua tanto para el lavado de equipos como para la dilución que corresponda según el uso requerido.

Para fijar fondos, diluir con agua en la proporción 1 parte de EUROFIJADOR y 4 partes de agua. La 2ª mano, en caso necesario, en la proporción 1:3.

Como imprimación puente, aplicar bien en forma suministro o diluir con agua en la proporción 1 parte de EUROFIJADOR 1 parte de agua.

Para realzado de brillo, aplicar en forma suministro.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.