

eurotex[®]

FICHA TECNICA
Edición: Enero 2002
Página 1 de 2

NOVO-LACK ESMALTE MATE CON POLIURETANO

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético de gran dureza recomendado para protección de superficies tanto interiores como exteriores, cuando se requiera un acabado mate.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Rápido secado.
- Excelente dureza.
- Brochabilidad excelente.
- Nivelación muy buena.
- Acabado impecable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Alquídico uretanado

Diluyente

Eurosolv-1000

Materia fija en peso U.N.E. 48087

76 % (Blanco) / 59% (Negro)

Vehículo fijo en peso

16.5% (Blanco) / 44% (Negro)

Densidad U.N.E. 48098

1.50 kg./l (Blanco) / 1.16 kg./l (Negro)

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

85 U.K. (Blanco)/82 U.K. (Negro)

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

99.3 % (Blanco)/100% (Negro)

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

6-8 m²/kg (Blanco) 8-10 m²/kg (Negro)

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1-2 h / Duro: 3-4 h

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 24 horas

Acabado

Mate

Color U.N.E. 48103

Blanco/Negro



PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c., 750 c.c, y 4 litros.

APLICACIONES

Indicado para proteger y decorar superficies metálicas, de madera, ... tanto en el exterior como en el interior: puertas, rejillas, muebles...

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-1000.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Superficies nuevas: Hierro: Eliminar el óxido y desengrasar la superficie; imprimir con minio de plomo dejando secar 24 horas.

Madera: Imprimir con SELLADORA SINTÉTICA EURO-LACK para madera y paredes y lijar la superficie. Hierro galvanizado, aluminio, zinc: Aplicar Wash-Primer.

Superficies pintadas: Si se encuentra en buen estado: Lijar suavemente, limpiar con EUROSOLV-1000. Si se encuentra en mal estado: Eliminarlo, procediendo a continuación como superficie nueva.

eurotex[®]

FICHA TECNICA
Edición: Enero 2002
Página 2 de 2

NOVO-LACK ESMALTE MATE CON POLIURETANO

- **Aplicación del producto:**

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-1000.

Repintados a las 24 horas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-10: Inflamable.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.