

# eurotex<sup>®</sup>

**FICHA TECNICA**  
Edición: Enero 2002  
Página 1 de 2

## NOVO-LACK ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

### DESCRIPCIÓN:

Esmalte brillante de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores.

### PROPIEDADES GENERALES

- Gran rapidez de secado.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Alto brillo y dureza.
- Flexible.
- Máxima resistencia en exteriores e interiores.
- Alta estabilidad al amarilleamiento.
- Acabado impecable.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Naturaleza

Alquídico-Uretanado

#### Acabado

Brillante (brillo > 90 % en ángulo de 60-60°)

#### Color

Carta de colores

#### Densidad

0.90 a 1,21 Kg./litro, según color.

#### Relación Pigmento/Resina

0.30 en volumen

#### Rendimiento

13-16 m<sup>2</sup>/litro y mano, según estado de la superficie.

#### Materia no volátil

59-63 % en peso.

#### Volumen de sólido

39-41 % para colores

#### Fuera de polvo

30 min.

#### Secado

2-3 horas

#### Repintado

24 horas

### APLICACIONES

- Es adecuado para pintar todo tipo de superficies férreas y de madera.
- Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.



- Especialmente recomendado para la protección de superficies de hierro situadas a la intemperie, por su extraordinaria resistencia en exteriores.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### ▪ Superficies nuevas:

- Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con imprimación sintética EUROPRIMER ó minio de plomo electrolítico EUROTEx.
- Galvanizados, aluminio y otros metales: desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER de EUROTEx.
- Madera: unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTÉTICA de EUROTEx. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- Yeso y masillas: sellar porosidad con 1-2 manos de EUROFILM de EUROTEx.

#### ▪ Repintado:

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos, y proceder como si se tratara de superficie nueva.
- Otras superficies: Consultar con el Servicio Técnico de EUROTEx. Teléfono: 955 741 592.

## **NOVO-LACK ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE**

### **MODO DE EMPLEO.**

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas.
- Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20 % de White Spirit ó Símil Aguarrás.

Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

Limpiar los útiles empleados con EUROSOLV 1000 o Disolvente de Limpieza EUROSOLV-I.

### **ENVASE Y ETIQUETADO**

- **Formatos:**

4 y 0,750 litros

- **Precauciones:**

Inflamable. Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Contiene. White Spirit.

### **CONSERVACIÓN**

- Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.