

eurotex[®]

FICHA TECNICA
Edición: Enero 2002
Página 1 de 2

NOVO-LACK ALUMINIO EXTERIORES ANTICALÓRICO

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético brillante de primera calidad para la protección y decoración en exteriores hasta temperatura de 250 °C.

PROPIEDADES GENERALES

- Rapidez de secado.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Alto brillo y dureza.
- Gran poder reflectante a la luz solar.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Acabado impecable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza

Sintético-Alquídica

Acabado

Brillante (brillo de 85-95 % en ángulo de 60-60°)

Color

Aluminio RAL 9006

Relación Pigmento/Resina

0.30 en volumen

Rendimiento

13-16 m²/litro y mano, según estado de la superficie.



Materia no volátil

60 ± 3 % en peso

Volumen de sólido

40 ± 3 %

Secado

2 horas

Repintado

24 horas

APLICACIONES

- Es adecuado para pintar todo tipo de superficies metálicas.
- Especialmente recomendado para el pintado de tanques y depósitos de combustibles, chimeneas, . .

MODO DE EMPLEO.

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas.
- Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20 % de DISOLVENTE EUROSOLV 1000 de EUROTEx.
- Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.
- Limpiar los útiles empleados con EUROSOLV 1000 o White Spirit.

ENVASE Y ETIQUETADO

- **Formatos:** .4 y 0,750 litros.
- **Precauciones:** Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

- Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA EUROPRIMER ó MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO.

NOVO-LACK ALUMINIO EXTERIORES ANTICALÓRICO

- Galvanizados, aluminio y otros metales: desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER de EUROTEX.
- **Repintado:**
 - Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos, y proceder como si se tratara de superficie nueva.
 - Otras superficies: Consultar con el Servicio Técnico de EUROTEX. Teléfono: 955 741 592.

CONSERVACIÓN

- Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.