

# eurotex<sup>®</sup>

**FICHA TECNICA**  
Edición: Enero 2002  
Página 1 de 2

## **CLOROCAUCHO SUELOS VERDE ANTIDELIZANTE** Cód. 3742AD

### **DESCRIPCIÓN:**

Pintura de clorocaucho de capa gruesa pigmentada con dolomita en granulometría gruesa.

### **USO RECOMENDADO**

Pintura protectora y decorativa para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales de construcción.

### **PROPIEDADES GENERALES**

- Con propiedades antideslizantes.
- Buena resistencia química.
- Excelente resistencia mecánica.
- Gran adherencia sobre materiales de construcción.
- Exento de plomo y cromato.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **Naturaleza**

Caucho clorado

#### **Aspecto**

Semi-mate

#### **Color**

Verde

#### **Rendimiento**

2-4 m<sup>2</sup>/litro a 200 micras secas

#### **Densidad**

1.60 ± 0.03 kg./litro

#### **Viscosidad (20°C)**

95 ± 5 K.U.

#### **Materia fija**

66 ± 2% en peso

#### **Volumen de sólidos**

47 ± 2%

#### **VOC**

540 gr/litro

#### **Secado al tacto**

30 min. Aprox. a 20°C

#### **Repintado**

12 horas

### **PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES**

Eliminar las sales y otros contaminantes con agua dulce a presión.

Eliminar aceite, grasa y suciedad con disolvente de limpieza ó universal EUROSOLV.



Sobre superficies nuevas de cemento u hormigón, éste debe estar completamente fraguado (mín. 21 días), sin restos de agentes de curado, desencofrantes,... y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje de la pintura.

### **MODO DE EMPLEO**

- Remover continuamente para homogeneizar el contenido del envase (la dolomita, de alta densidad, tiende a sedimentarse).
- La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.
- Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de pintura, diluyendo con un 10% Disolvente EUROSOLV-X. A continuación, aplicar la segunda capa con producto al uso.
- El espesor de película recomendado es de 425 micras húmedas aprox., que equivalen a 200 micras secas.

### **SEGURIDAD**

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

### **ENVASE Y CONSERVACIÓN**

Formatos: 15 - 4 litros.

# eurotex<sup>®</sup>

**FICHA TECNICA**  
**Edición: Enero 2002**  
**Página 2 de 2**

**CLOROCAUCHO SUELOS VERDE ANTIDELIZANTE**  
**Cód. 3742AD**

Conservar los envases de origen bien cerrados, en sitio fresco, seco y alejado de fuentes de ignición.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.