

## DELTA ACRILICA PISCINAS AL AGUA

### DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica para la protección y decoración de las superficies sumergidas de las piscinas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Excelente impermeabilidad.
- Buena adherencia.
- Color sólido.
- Gran resistencia al cloro, antialgas, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Naturaleza

Copolímero acrílico en emulsión

#### Acabado

Satinado

#### Color

Azul y cualquier color bajo pedido mínimo.

#### Rendimiento

8-9 m<sup>2</sup>/lt y mano, según rugosidad de la superficie

#### Densidad

1.223 ± 0.03

#### Relación Pigmento/Resina

0.83 en volumen

#### Materia no volátil

41% ± 1

#### Volumen de sólidos

28%

#### Secado

1 hora

#### Repintado

6 horas



### PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 15, 4 y 0.750 Lt.

### APLICACIONES

Para todo tipo de piscinas. Otras situaciones análogas consultar con su proveedor.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, protegiéndolo de temperaturas inferiores a 0°C y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

No aplicar pleno sol. La temperatura debe estar entre 5 y 30°C. Una vez pintada la superficie de la piscina, ésta no debe llenarse de agua hasta transcurridos 8 días. Temperaturas superiores a 20°C pueden acortar sensiblemente este tiempo. No sobrepasar la temperatura límite indicada.

### MODO DE EMPLEO.

**Importante:** La adherencia del SPORT PISCINAS depende, entre otros, de la impermeabilidad de las paredes al agua de lluvia o de riegos, la cual no debe penetrar en la obra alcanzando la capa de pintura provocando ampollas y desprendimiento de la misma.

#### -Tratamiento del soporte.

#### Sobre superficies nuevas:

En piscinas nuevas de hormigón, éste debe estar completamente fraguado y eliminada toda la humedad. Antes de pintar, tratar la superficie con DESINCRUSTANTE de **eurotex**, enjuagar a fondo y dejar secar. Si la superficie fuera demasiado lisa, el tratamiento será con ácido clorhídrico al 10-15%, tomando las debidas precauciones en cuanto a equipo de protección y útiles de trabajo, dejándolo actuar durante 10-15 minutos. Enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar.

**DELTA ACRILICA PISCINAS AL AGUA****-Repintado.**

Si se advierte la presencia de mohos o deposiciones calcáreas, eliminarlos con algún producto a base de fosfato trisódico o lejía de hipoclorito. Lavar bien y dejar secar.

Si la piscina tiene pintura vieja en buen estado, hacer una prueba pintando un pequeño trozo, y si transcurridos 30 a 45 minutos no se forman ampollas, puede pintarse el resto. Si la pintura vieja no está en buenas condiciones, debe eliminarse por completo, limpiar bien la superficie y proceder como si fuera superficie nueva.

**-Aplicación del producto.**

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Aplicar a brocha una primera mano, previa dilución con un 12-15% de agua. la segunda mano se aplica a brocha o rodillo, sin dilución.
- Los espesores de cada mano deben ser de 30-40 micras secas. Si son mayores o menores pueden cambiara las características de producto.
- Limpiar los útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

**INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S29: No tirar los residuos al desagüe.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.