

## TAPAPOROS EXCELENTE

### DESCRIPCIÓN:

Producto de naturaleza celulósica, especialmente indicado para la preparación de superficies de madera. Su campo de aplicación es muy amplio, abarcando el mobiliario, ebanistería tornería etc. Si bien, debido a sus características particulares, está especialmente para el sector de restauración y mueble de calidad.



### PROPIEDADES FÍSICAS

- Buen poder cubriente.
- Gran capacidad de relleno.
- Rápido secado.
- Gran elasticidad.
- Fácil lijado.
- El producto debe homogeneizarse siempre antes de su uso, así como conservar cerrado el envase y no exponerlo a la humedad ambiental.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Naturaleza

Nitrocelulósica

#### Aspecto

Líquido viscoso traslúcido

#### Viscosidad (Copa Ford Nº 4)

100 - 120 segundos

#### Peso específico

0.93 +/- 0.02 (kg/l)

#### Materia fija

32,0 +/- 1% (en peso)

#### Secado

20 - 30 minutos

#### Repintado

4 horas

#### Acabado

Satinado

### PRESENTACION

- Envasado: Se presenta en envases de 0.5 y 1 litro.

### APLICACIONES

Es necesario remover el contenido del envase hasta la completa homogeneización del mismo.

Puede aplicarse perfectamente a muñequilla, aunque también es posible hacerlo con brocha, rodillo e incluso aerográficamente, una vez que se halla diluido convenientemente.

Es importante que las condiciones de humedad relativa no exceda de los límites adecuados de 55 - 75% y que la temperatura ambiental se encuentre controlada entre 18 - 28 °C, con el fin de obtener el mejor rendimiento del producto.

Pueden aplicarse varias manos de producto para cubrir el poro de la madera en su totalidad, recomendándose una lija de grano fino para su lijado posterior.

Se recomienda efectuar un lijado ligero del soporte antes de la aplicación del producto.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

La presente información técnica es el resultado de nuestros análisis y controles establecidos sobre el producto. Los resultados y datos son únicamente valorativos y no infieren compromiso alguno, sirviendo exclusivamente para asesoramiento y orientación.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

Gracias por probar Solid Converter PDF.

La versión de evaluación de este producto sólo convierte el 10% de su documento hasta un máximo de 10 páginas.

Durante esta conversión, Solid Converter PDF ha convertido 1 de 2 páginas.

**Le rogamos registre Solid Converter PDF en <http://www.solidpdf.com/buy.htm> para cancelar esta restricción.**