

NOVO-LACK BARNIZ MARINO

DESCRIPCIÓN:

Producto formulado con resinas de poliéster modificadas y compuestos especiales que actúan como filtro solar, impidiendo la acción destructora de los rayos ultravioleta.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Brochabilidad excelente, alta dureza y elasticidad.
- Gran rapidez de secado y endurecimiento de fondo.
- Gran durabilidad y resistencia al amarilleamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Alquídico uretanado

Diluyente

Eurosolv-1000

Materia fija en peso U.N.E. 48087

50.7 %

Densidad U.N.E. 48098

0.92 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

70-75 U.K.

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

10-12 m²/kg

Punto medio de inflamación met. Copa cerrada

>=21°C, <=55°C

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 2 horas. Total: 6-7 horas.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

24 h.

Acabado

Brillante

Color U.N.E. 48103

Incoloro transparente



PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c, 750 c.c. y 4 litros.

APLICACIONES

Indicado para madera al exterior, tanto en climas húmedos como cálidos. Su elevado "Factor de Protección", provoca la mayor duración del brillo del barniz y el no oscurecimiento de la madera.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-1000.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Maderas nuevas: Lijar, limpiar y secar la madera, aplicar una 1ª mano de Barniz Marino, (diluída con 20% de EUROSOLV-1000).

Pasadas 24 horas, aplicar una segunda mano sin diluir (si se hace a brocha), o diluída al 5-10% (si se hace a pistola).

Maderas barnizadas: Barniz en buen estado: Lijar suavemente, limpiar el polvillo y aplicar BARNIZ MARINO sin diluir.

NOVO-LACK BARNIZ MARINO

Barniz en mal estado: Eliminar con quitapintura y tratarlo posteriormente como madera nueva.

- **Aplicación del producto:**

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-1000.

Repintados a las 24 horas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-10: Inflamable.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.