

## NOVO-LACK BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE

### DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento transparente a base de resinas de poliuretano, que proporciona una protección elevada para superficies de madera expuestas a agresiones físicas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Dureza excelente, que lo hace especialmente indicado para superficies sometidas a continuo desgaste, roces (parquets, entarimados, pasamanos...)
- Alto brillo y elasticidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Ligante

Alquídic uretanado

#### Diluyente

Eurosolv-1000

#### Materia fija en peso U.N.E. 48087

45.7 %

#### Densidad U.N.E. 48098

0.91 kg./l

#### Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

85-90 U.K.

#### Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

10-12 m<sup>2</sup>/kg

#### Punto medio de inflamación met. Copa cerrada

>=21°C, <=55°C

#### Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1-2 horas. Total: 4-5 horas.

#### Intervalo de repintado U.N.E. 48086

16-24 h.

#### Acabado

Brillante

#### Color U.N.E. 48103

Incoloro transparente



### PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c, 750 c.c. y 4 litros.

### APLICACIONES

Indicado para uso en interiores y exteriores. Gran resistencia al desgaste para uso en suelo de parquet, muebles, mostradores, arrimaderos, etc...

### ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-1000.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

### MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**

**Maderas nuevas:** Lijar para conseguir una superficie lisa, limpiar el polvo, aplicar a brocha una mano diluida con un 10% con EUROSOLV-1000, dejar secar 10 horas.  
Repintar a las 16-24 horas.

**Maderas viejas:** Eliminar anteriores tratamientos: cera, grasa, etc., limpiar con EUROSOLV-1000; lijar suavemente y proceder como en el caso anterior.

# eurotex<sup>®</sup>

**FICHA TECNICA**  
**Edición: Enero 2002**  
**Página 2 de 2**

## **NOVO-LACK BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE**

**Maderas barnizadas:** Lijar y acuchillar la superficie hasta eliminar las zonas del barniz en el mal estado y dejar la superficie mate; limpiar el sustrato y proceder como en el caso de la madera nueva.

- **Aplicación del producto:**

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-1000.

Repintados a las 24 horas.

### **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

- R-10: Inflamable.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.