

NOVO-LACK TAPAPOROS DENSO

DESCRIPCIÓN:

Tapaporos nitrocelulósico de amplio campo de aplicación: mobiliario, ebanistería, tornería, etc; para la preparación y/o acabado de superficies de madera.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Buen poder cubriente.
- Rápido secado.
- Elasticidad y facilidad de lijado.
- Permite elevadas diluciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Nitrocelulósico

Diluyente

Eurosolv-1000

Materia fija en peso U.N.E. 48087

36%

Densidad U.N.E. 48098

0.98 kg./l

Viscosidad Krebs-Stormer a 25° U.N.E. 48076

95 U.K.

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

3-4 m²/kg

Punto medio de inflamación met. Copa cerrada

>=0°C, < =25°C

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 25-30 min. Duro: 4 h.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

4 horas

Acabado

Satinado

Color U.N.E. 48103

Incoloro



PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c., 750 c.c. y 4 litros.

APLICACIONES

- Para el sellado de todo tipos de maderas, tanto en sistema nitro como mixto nitrosintético.
- Como tapaporos para la posterior aplicación de lacas brillantes o satinadas.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola sin aire y pistola aerográfica.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLW-1000.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

NOVO-LACK TAPAPOROS DENSO

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Superficies nuevas: Se aplica directamente después del mecanizado de la madera. Si se ha hecho un mecanismo de protección de la misma, hay que asegurarse que esté bien seco (dos días aproximadamente).

Repintado : Como fondo sólo se utilizará en el caso de haber tenido que eliminar totalmente el barniz o esmalte anteriores. Si se desea emplear el EURO-LACK TAPAPOROS DENSO como acabado, cerciorarse de que el barniz viejo resiste el DISOLVENTE UNIVERSAL que se usa para diluir. En este caso, lijar bien y eliminar el polvo. En todos los casos la eliminación del "repelo" de la madera se hará después de la primera mano, empleando lija fina

- Aplicación del producto:

Remover el contenido del envase.

Pistola sin aire, pistola aerográfica, brocha y rodillo.

Las condiciones de aplicación de acuerdo con la práctica normal de un buen pintado.

Las diluciones y limpieza de utensilios se realizan con EUROSOLV-1000-

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-11: Fácilmente inflamable.
- R-20/21/22: Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
- S-16: Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.
- S-24/25: Evitar el contacto con la piel y ojos.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.