

# eurotex®

**FICHA TECNICA**  
Edición: Enero 2002  
Página 1 de 2

## EUROTEX-SYSTEM BASE ESMALTE P BRILLANTE

### DESCRIPCIÓN:

Es un esmalte sintético de primerísima calidad con una elevada dureza y flexibilidad, especialmente formulado para ser tintado, en máquina dosificadora de colores.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Gran rapidez de secado y nivelación. Ideado para la protección y decoración en exteriores e interiores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Materia fija en peso.**

58 ± 1 %

**Peso específico**

1,08 ± 0'02 kg./l

**Viscosidad**

80 ± 4

**Rendimiento teórico a 100 micras húmedas**

8-10 m<sup>2</sup>/Kg.

**Punto de inflamación.**

>=21°C; <=55°C

**Diluyente.**

White Spirit o Aguarrás

**Tiempo de secado.**

Al tacto: 2 horas. Total: 5 horas.

**Intervalo de pintado.**

Mínimo 24 horas.

**Aspecto.**

Brillante

### APLICACIONES

Como capa de acabado en la decoración y protección de superficies de madera y metálicas, tanto en interiores como en exteriores.

### UTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o pistola aerográfica, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con White Spirit o Aguarrás.



### ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES

Facilitar la ventilación durante la aplicación, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes y usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. No debemos aplicar a pleno sol ni cuando se prevean lluvias, ni en zonas de niebla cerrada.

### MODO DE EMPLEO

**Superficie Nueva:**

- Tratamiento del soporte:
- Hierro y acero: Eliminar el óxido y desengrasar la superficie; proteger previamente con EUROPRIMER.
- Galvanizado, aluminio, zinc: Aplicar una mano fina de WASH-PRIMER.
- Madera: Imprimir con EURO-LACK SELLADORA y lijar previamente.

Aplicar a brocha (diluido con 5% de White Spirit o Aguarrás), rodillo (5% de dilución) o pistola aerográfica (15-20% de dilución).

**Mantenimiento:**

Si la superficie actual tiene buena adherencia, lijar suavemente antes de repintar. Si se trata de una superficie en mal estado, deberá eliminarse todo resto de pintura vieja, masillar los desperfectos e irregularidades y a continuación proceder como si fuera nueva.

# eurotex<sup>®</sup>

**FICHA TECNICA**  
**Edición: Enero 2002**  
**Página 2 de 2**

## **EUROTEX-SYSTEM BASE ESMALTE P BRILLANTE**

### **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

Producto exento de plomo.  
R10: Inflamable.

S23: No respirar los vapores y aerosoles.  
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.