

Recubrimientos con una alta resistencia al corte y al rayado con durezas lápiz de 9H frente a los recubrimientos estándares cuyas especificaciones normales están en 2H.



Informe AIDIMA	Informe de ensayo 1312019-01R
Rayado lápiz (ASTM D3363) Carga aplicada sobre la punta - 300g (2,94N) Resistencia al corte (Dureza lápiz) - 9H Resistencia al rayado - 9H	