PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PRODUCTO	**KNAUF EPS 30 SE**
FABRICANTE	KNAUF MIRET, S.L.
USO DEL PRODUCTO	PIEZAS MECANIZADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) PARA DIFERENTES APLICACIONES. EMBALAJE O PIEZA TÉCNICA DESTINADAS A INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRA CIVIL (RECRECIDO LIGERO DE TERRENOS, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, COLINAS ARTIFICIALES, BLOQUES Y CILINDROS A MEDIDA, ELEMENTOS PARA ALIGERAMIENTO DE GRANDES ESTRUCTURAS, ETC.).






CARACTERÍSTICAS

CODUCTIVIDAD TÉRMICA	0,039 W/m·K	EN 13163:2012+A1:2015
LONGITUD PLANCHA	Min: 1000 mm Max: 3000 mm	
ANCHURA PLANCHA	Min: 500 mm Max: 1000 mm	
ESPESOR PLANCHA	Min: 10 mm Max: 400 mm	
BLOQUES	Max: 6200x1250x1420 mm	
CILINDROS	Max largo: 3000 mm Max diámetro 1200 mm (ampliables mediante ensambles)	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	DS(N) 5	
RESISTENCIA FLEXIÓN	≥ 100 kPa	
RESISTENCIA COMPRESIÓN	≥ 30 kPa	
RESISTENCIA TRACCIÓN	≥ 100 kPa	
CLASIFICACIÓN COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	Determinación de la reacción al fuego: EUROCLASE F	EN 13501-1:2007+A1:2010
PRESENTACIÓN	EN PAQUETES FILMADOS, CAJAS CARTÓN, OTROS	
COLOR DEL MATERIAL	BLANCO	

KNAUFINDUSTRIES
Polystyrene Polypropylene 100% RECYCLABLE
www.knauf-industries.com

Producto 100% reciclable
No contiene CFCs, HCFCs ni HFCs

FICHA TÉCNICA

AISLAMIENTO TÉRMICO

Los productos y materiales de EPS presentan una excelente capacidad de aislamiento térmico frente al calor y al frío. Esta buena capacidad de aislamiento térmico se debe a la propia estructura del material que esencialmente consiste en aire ocluido dentro de una estructura celular conformada por el poliestireno.

Aproximadamente un 98% del volumen del material es aire y únicamente un 2% materia sólida (poliestireno) ya que el aire en reposo es un excelente aislante térmico.

La capacidad de aislamiento térmico de un material está definida por su coeficiente de conductividad térmica λ

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

En exposiciones constantes a temperaturas próximas a 100ºC, los productos de EPS empiezan a reblandecerse lentamente y se contraen, si aumenta la temperatura se funden. Si continúan expuestos al calor durante un cierto tiempo el material fundido emite productos de descomposición gaseosos inflamables.

En ausencia de un foco de ignición los productos de descomposición térmica no se inflaman hasta alcanzar temperaturas del orden de los 400 - 500 ºC.

El comportamiento al fuego de los materiales de EPS puede modificarse aplicando recubrimientos y revestimientos.

ALMACENAMIENTO

Recomendación de almacenar los paquetes con su embalaje original en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a los 80º C.

RIESGOS MANIPULACIÓN

La manipulación del producto no requiere ninguna medida especial ni uso de equipos de protección para las personas durante su uso o instalación.

Es ligero, rígido, fácil de manejar y cortar cuando es necesario.

KNAUF MIRET tiene implantado un sistema de Gestión de la Calidad, basado en las Normas Internacionales ISO 9001:2008, que garantiza que sus productos cumplen con los requisitos especificados.



