

C.4 del anejo C del Código Técnico de la Edificación

Resistencia al fuego	Espesor mínimo h _{min} (mm)	Distancia mínima equivalente al eje a _m (mm) (1)
REI 30	60	10
REI 60	80	20
REI 90	100	25
REI 120	120	35
REI 180	150	50
REI 240	175	60

Tabla (1) espesor equivalente de mortero de perlita.

Espesor de capa de protección mortero de perlita	Espesor equivalente de hormigón
11mm	63mm
20mm	80mm