

Tabla (3) C.5 Forjados bidireccionales del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Anchura de nervio mínimo b_{min} / distancia mínima equivalente al eje $a_{m(1)}$ (mm)

Resistencia al fuego	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Espesor mínimo h_{min} (mm)
REI 30	80/20	120/15	200/10	60
REI 60	100/30	150/25	200/20	70
REI 90	120/40	200/30	250/25	80
REI 120	160/50	250/40	300/35	100
REI 180	200/70	300/60	400/55	120
REI 240	250/90	350/75	500/70	150

Tabla (4) espesor mortero de perlita

Espesor equivalente hormigón	Espesor de mortero de perlita (11mm)
90	61
120	59
180	63