

Resistencia al fuego	Espesor mínimo h _{min} (mm)	Distancia mínima equivalente al eje a _m (mm) (1)
REI 30	60	10
REI 60	80	20
REI 90	100	25
REI 120	120	35
REI 180	150	50
REI 240	175	60

Tabla (5) espesor mortero de perlita Canto de la losa (hs)

Espesor de capa de protección mortero de perlita (18mm)	Espesor equivalente de hormigón (hs) (a)
REI 30	52 mm
REI 60	61 mm
REI 90	70 mm
REI 120	75 mm
REI 180	81 mm
REI 240	81 mm