

Ficha técnica

V02 - 05-2023

LIMAHOYA ONDULINE®

Descripción y Aplicación

Accesorio utilizado para recoger el agua en la zona de limahoya en cubiertas inclinadas.

Material bituminoso reforzado con fibra de celulosa y resinas termoestables. Coloreado con pigmentos inorgánicos.

Su utilización será similar a la de una pieza de limahoya estándar. Se deberá tener en cuenta la pendiente del faldón para realizar un solape suficiente y evitar la entrada de agua.

Características generales

Longitud	L	100 cm
Ancho a 0°	W	50 mm
Ancho plano	h	3 mm
Altura	H	32 mm
Espesor	t	3,0 mm
Superficie		0,50 m ²
Peso / ud.		1,33 kg
Peso / m ²		2,7 kg/m ²

PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

Resistencia al desgarro	≥ 200 N
Impermeabilidad al agua	Pasa ¹
Proporción de bitumen	> 40%
Homogeneidad	Pasa ²
Absorción de agua	< 20%

¹Sin goteo de agua debajo de la placa después de 48 horas

²Área no mayor de 1 cm² sin bitumen

DURABILIDAD

Impermeabilidad al agua tras envejecimiento	Pasa ¹
Resistencia al desgarro tras envejecimiento	≥ 200 N
Coefficiente térmico	< 100.10 ⁻⁶ 1/K

¹Sin goteo de agua debajo de la placa después de 48 horas

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Reacción al fuego - EN 13501-1	E
--------------------------------	---



Instalación

Su utilización será similar a la de una pieza de limahoya estándar. Se deberá tener en cuenta la pendiente del faldón para realizar un solape suficiente y evitar la entrada de agua.

Rango de colores

Rojo / Negro.

Embalaje

15 ud/paq.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45°C

onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12
48500 - Abanto y Ciervana, Bizkaia, España

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44
Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65
tencnico@onduline.es

An Ondura Group Company



Onduline®
Lightweight roofing systems

Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.