

ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
 Polígono Industrial "El Campillo"
 Apartado de Correos 25
 48500 GALLARTA (BIZKAIA).
 Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103



Tfno Técnico: 946 361 865
 Página Web: www.onduline.es
 E-mail: comercial-onduline@onduline.es

Descripción:

- Las placas Onduline PLR están constituidas por resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Esta composición a base de resinas y fibras confieren a Onduline PLR excelente resistencia mecánica y estabilidad química y térmica.

CARACTERÍSTICAS		Unidades	Valores	
Geometría	Longitud	L	m	30
	Anchura	l	m	1,25
	Espesor	e	mm	1
	Peso		kg / m ²	1,33
Propiedades mecánicas y físicas	Modulo de elasticidad		daN / cm ²	50000
	Coefficiente de Dilatación		m/m °C	2,7 x 10 ⁻⁵
	Conductividad Térmica		W / m °C	0,16
	Clasificación al fuego			M4 (no gotea)
	Rango de Temperatura		°C	-30 a +100
	Transmisión Luminosa		%	83

Onduline® se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

Onduline
Onduline Mat. de Construcción, S.A.
 C.I.F.: A28619955
 Polígono El Campillo
 Apartado, 25
 48500 GALLARTA (Vizcaya)
 Telf. 946 369 444 Fax. 946 369 103