


DoP 34TER37NK21101

Panel semirígido de lana mineral **URSA TERRA** conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.



DIT 380R/21



Aplicación recomendada

- Trasdados de placa de yeso laminado en cerramientos exteriores.
- Medianeras con trasdado y tabiques de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.



0099/CPR/A43/0608



020/003809



Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,037 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m²
Absorción acústica (α)		AWi
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Estabilidad dimensional (Δε) (70°C 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		15,5 Kg/m³
Calor específico aprox. (Cp)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α _w	Rt m²·K/W
2140335	50	0,40	13,50	S	3	16,20	24	388,80	0,95	1,35
—	50	0,90	13,50	C	1	12,15	24	291,60	0,95	1,35
2140336	50	0,60	13,50	S	2	16,20	24	388,80	0,95	1,35
2144109	60	0,40	11,20	S	3	13,44	24	322,56	1,00	1,60
2144110	60	0,60	11,20	S	2	13,44	24	322,56	1,00	1,60
2144907	70	0,40	9,50	C	3	11,40	24	273,60	1,00	1,85
2144924	70	0,60	9,50	C	2	11,40	24	273,60	1,00	1,85
2144113	80	0,40	8,40	C	3	10,08	24	241,92	1,00	2,15
2144114	80	0,60	8,40	C	2	10,08	24	241,92	1,00	2,15
2144115	100	0,40	6,70	C	3	8,04	24	192,96	1,00	2,70
2144116	100	0,60	6,70	C	2	8,04	24	192,96	1,00	2,70
2144117	120	0,60	5,60	C	2	6,72	24	161,28	1,00	3,20
2141107	130	0,60	5,40	C	2	6,48	24	155,52	1,00	3,50
2141108	140	0,60	4,80	C	2	5,76	24	138,24	1,00	3,75
2141109	150	0,60	4,80	C	2	5,76	24	138,24	1,00	4,05
—	160	0,60	4,25	C	2	5,10	24	122,40	1,00	4,30



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	α _w	Rt m²·K/W
2141651	50	0,60	1,35	S	15	12,15	20	243,00	0,95	1,35
2141652	60	0,60	1,35	S	11	8,91	20	178,20	1,00	1,60
2144905	70	0,60	1,35	C	10	8,10	20	162,00	1,00	1,85
2141653	75	0,60	1,35	S	10	8,10	20	162,00	1,00	2,00
2141654	100	0,60	1,35	S	7	5,67	20	113,40	1,00	2,70
2141655	120	0,60	1,35	S	5	4,05	20	81,00	1,00	3,20
2141656	130	0,60	1,35	C	5	4,05	20	81,00	1,00	3,50
2141657	140	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	3,75
2141658	150	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	4,05



Disponibles las
Declaraciones
Ambientales de
Producto (DAP)

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
soportetecnico.ursa.es@etexgroup.com · www.ursa.es

