



DoP 133UGW40KP22081


Manta de lana mineral **URSA TERRA** conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Aislamiento entre tabiquillos.
- Aislamiento bajo cubierta.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m²/Pq	Pq /palet	m²/palet	Rt m².K/W
2143967	60	1,20	12,50	S	1	15,00	24	360,00	1,50
2141745	80	0,60	11,00	S	2	13,20	24	316,80	2,00
2143966	80	1,20	11,00	S	1	13,20	24	316,80	2,00
2143970	100	1,20	8,50	S	1	10,20	24	244,80	2,50
2062023	100	0,60	8,00	S	2	9,60	24	230,40	2,50
2143969	120	1,20	6,50	S	1	7,80	24	187,20	3,00
2062025	140	1,20	5,50	C	1	6,60	24	158,40	3,50
2139094	160	1,20	5,50	C	1	6,60	24	158,40	4,00
2062028	180	1,20	4,50	C	1	5,40	24	129,60	4,50
2144994	200	1,20	5,00	S	1	6,00	24	144,00	5,00
2062030	220	1,20	3,50	C	1	4,20	24	100,80	5,50
2139095	240	1,20	3,75	S	1	4,50	24	108,00	6,00
2139093	260	1,20	3,50	S	1	4,20	24	100,80	6,50
2136911	280	1,20	2,80	S	1	3,36	24	80,64	7,00



Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m³
Calor específico aprox. (Cp)		800 J/Kg·K

Código designación MW-EN 13162-T1

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica



Disponibles las
Declaraciones
Ambientales de
Producto (DAP)

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
webmaster.ursa.es@etexgroup.com www.ursa.es

