

DATOS TÉCNICOS

ADHESIVOS ARMAFLEX



Adhesivo 520



Armaflex HT625



Armaflex RS850



Armaflex SF990

Características especiales

Adhesivo de uso general

Adhesivo de alto rendimiento para un amplio rango de temperaturas y aplicaciones

Gel tixotrópico, no gotea, permite una aplicación más rápida y limpia, mayor vida útil

Base agua, libre de disolventes, sin emisiones y cumple con los requisitos en edificios sostenibles (LEED)

Indicado para:

Aislamientos flexibles Armaflex (a excepción de HT/Armaflex, HT/Armaflex S y Armaflex Ultima)

HT/Armaflex. También es adecuado para otros productos Armaflex (a excepción del Armaflex Ultima).

Materiales de aislamiento Armaflex basados en espumas sintéticas a excepción de HT/ Armaflex y Armaflex Ultima.

Materiales de aislamiento basados en espumas sintéticas Armaflex; con la excepción del HT/ Armaflex y Armaflex Ultima.

Color

Beige

Marrón

Marrón claro

Negro

Rango de temperaturas

-50 °C a +105 °C

-50 °C a +150 °C

-40 °C a +70 °C

-30 °C a +100 °C

Rendimiento

Consumo mínimo de adhesivo aplicado a las dos caras a encolar:
 Coquillas Armaflex (espesor > adhesivado sólo extremos > adhesivado extremos y costura longitudinal):
 10 mm > 1120 ml / > 140 ml
 20 mm > 280 ml / > 70 ml
 30 mm > 175 ml / > 45 ml
 40 mm > 130 ml / > 35 ml
 Planchas: 3-4 m² / l

Preparación de las superficies

Limpie la superficies y el Armaflex a encolar con disolvente especial Armaflex. Compatibilidad: buena adherencia con bases metálicas (Para adhesivo Armaflex SF990: excepto superficies metalizadas). Debe comprobarse la idoneidad de su uso sobre recubrimientos de color. Incompatible con: asfalto, bitumen y minio.

Tiempo de secado

3-5 minutos

3-5 minutos

>2 minutos

~10 minutos

Tiempo de adhesión por contacto

15-20 minutos

15-20 minutos

10-15 minutos

5-10 minutos

Secado completo

36 horas

36 horas

24 horas

72 horas

Tiempo de aplicación recomendada

15-20 °C, nunca por debajo de 0 °C

15-20 °C, nunca por debajo de 0 °C

15-25 °C, nunca por debajo de +10 °C

15-25 °C, nunca por debajo de +10 °C

Tiempo de almacenaje

Envases sin abrir:
12 mesesEnvases sin abrir:
12 mesesEnvases sin abrir:
36 mesesEnvases sin abrir:
6 meses

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

