

DATOS TÉCNICOS

ADHESIVOS
ARMAFLEX
ULTIMA

Características especiales

Formulado especialmente para Armaflex Ultima

Gel tixotrópico de alta viscosidad, no gotea, permite una aplicación más rápida y limpia, mayor vida útil

Base agua, libre de disolventes, sin emisiones y cumple con los requisitos en edificios sostenibles (LEED)

Indicado para:

Armaflex Ultima® y materiales de aislamiento basados en espumas sintéticas Armaprene®

Color

Azul

Azul

Azul

Rango de temperaturas

-50 °C a +110 °C

-40 °C a +70 °C

-30 °C a +100 °C

Rendimiento

Consumo mínimo de adhesivo aplicado a las dos caras a encolar:
Coquillas Armaflex (espesor > adhesivado sólo extremos > adhesivado extremos y costura longitudinal):
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l
20 mm > 280 m/l > 70 m/l
30 mm > 175 m/l > 45 m/l
40 mm > 130 m/l > 35 m/l
Planchas: 3-4 m² /l"

Consumo mínimo de adhesivo aplicado a las dos caras a encolar: 3-4 m² / l

Preparación de las superficies

Limpie las superficies y Armaflex Ultima a encolar con disolvente especial Armaflex. Compatibilidad: buena resistencia con bases metálicas. Debe comprobarse la idoneidad de uso sobre recubrimientos de color. Incompatible con asfalto, bitumen y minio. Las latas vacías pueden ser recicladas. Latas que contienen restos secos de producto, pueden ser recicladas. Latas que contienen producto, deben reciclarse como el producto.

Adhesivo Armaflex Ultima RS850: incompatible con asfalto, bitumen, plomo (base aceite), poliestireno y PVC plastificado.

Tiempo de secado

3-5 minutos

<2 minutos

<10 minutos

Tiempo de adhesión por contacto

15-20 minutos

10-15 minutos

15-20 minutos

Secado completo

36 horas

24 horas

72 horas

Temperatura de aplicación recomendada

15-20 °C, nunca por debajo de 0 °C

15-25 °C, nunca por debajo de +10 °C

15-25 °C, nunca por debajo de +10 °C

Tiempo de almacenaje

Envases sin abrir: 12 meses

Envases sin abrir: 18 meses

Envases sin abrir: 6 meses

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PRODUCTOS
NECESARIOS

para completar el sistema de aislamiento



Gama
Armaflex Rail
Consulte Delegado de Ventas



Armaflex
Ultima
pág. 21

