

DATOS TÉCNICOS

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad térmica y protección antimicrobiana Microban® incorporada.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
	Temperatura máx. de trabajo	+110 °C
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C
Conductividad térmica *		
	Coquillas (AF-1 a AF-4)	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
	Coquillas (AF-5 y AF-6), Plancha AF-36MM y 50MM	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
	Planchas (AF-10MM a AF-32MM) y cinta	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Resistencia a la difusión del vapor de agua		
	Planchas (AF-3MM a AF-32MM) y coquillas (AF-1 a AF-4)	$\mu \geq 10000$
	Plancha AF-50MM y coquillas (AF-5 y AF-6)	$\mu \geq 7000$
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Coquillas Planchas y cinta	B _L -s3, d0 B-s3,d0
		EN 13501-1 EN 13823 / EN ISO 11925-2
Comportamiento en caso de incendio		
	Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama.	
Rendimiento acústico		
Reducción de la transmisión del ruido estructural		
	Atenuación acústica	$\leq 28 \text{ dB (A)}$
		EN ISO 3822-1
Otras supervisiones		
	Supervisión conforme a Factory Mutual	UBC26-3 / DIN 5510-2 / DIN 54837 I
	Supervisión conforme a UL	UL 94 / UL 746C
Otras características técnicas		
Observaciones	Certificado de constancia de rendimiento, otorgado por la entidad de certificación GSH e.V. , Celle (Alemania). Declaración Ambiental de Producto (EPD) Tipo III. Documento número "EPD-ARM-20150060-IBB1-DE".	
Tiempo de almacenaje	Material autoadhesivo: 1 año Material no autoadhesivo: indefinido Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C).	
Característica antimicrobiana	Microban® Protección antimicrobiana activa incorporada. No se observa la proliferación de hongos.	
Protección a la intemperie		
	AF/Armaflex expuesto a la intemperie, se protegerá pasadas 36 horas y antes de 3 días después de su instalación, con un recubrimiento resistente a la radiación solar. Recomendamos la pintura Armafinish o los recubrimientos Arma-Chek.	

*Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PRODUCTOS NECESARIOS

para una correcta instalación



Armafix AF
pág. 17



Adhesivo
Armaflex RS850
pág. 165



Adhesivo
Armaflex SF990
pág. 165



Adhesivo
Armaflex 520
pág. 165

GAMA

COQUILLAS

coquillas, coquillas R.I.T.E., coquillas autoadhesivas



PLANCHAS

planchas en hoja, planchas en hoja autoadhesivas, planchas en rollo, planchas autoadhesivas en rollo



CINTAS

cintas autoadhesivas

