weber CS

imprimación de fondo y regulador de absorción

- **Regularización de color y absorción del soporte**
- **Listo al uso**
- **Fácil aplicación**
- **Gama de 60 colores**

APLICACIONES

- Imprimación de regularización de color y absorción de fondo, previo a la aplicación de revestimientos **weber.tene**, asociados a los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, **weber.therm**.

- Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico.

SOPORTES

Mortero regularizador de **weber.therm base** en los **sistemas weber.therm**.

COMPOSICIÓN

Aglutinantes orgánicos y pigmentos resistentes a los álcalis.

OBSERVACIONES

Para evitar problemas de transparencias y destonificaciones, utilizar regulador de fondo **weber CS** del mismo color que el revestimiento acrílico elegido de la **gama weber.tene**.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La capa de regularización de **weber.therm base**, debe haber secado suficientemente antes de la aplicación de **weber CS**.

MODO DE EMPLEO



El producto se suministra listo al uso. Sólo es necesario remover el contenido del envase para homogeneizar la imprimación y aplicar con brocha o rodillo.

PRESENTACIÓN
Bidón de plástico de 20 kg.
Palets de 480 kg (24 unidades).



RENDIMIENTO
0,2 kg/m^2.

COLORES
Gama de 60 colores.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

RECOMENDACIONES DE USO

- Dependiendo del color elegido y la absorción del soporte, puede ser necesario aplicar dos capas.
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30ºC.
- No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia, con fuerte calor, con riesgo de heladas o insolación directa.
- Se recomienda utilizar el color de **weber CS** parecido al del revestimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo	
Tiempo de secado	de 1 a 24 horas *
Prestaciones finales	
Densidad en masa	1,275±0,075 g/cm^3
Contenido en cenizas	450 ºC 70±2% 900 ºC 43±2%
Extracto en seco	42±2%
Viscosidad	5.000±2.500 mPas

Estos resultados se han obtenido según ensayos realizados en laboratorio, y pueden variar en función de las condiciones en obra y el tipo de amasado. Las diferencias comprendidas en un rango de valores se deben a las variaciones en materias primas de los centros de producción.
* Estos tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001