Línea consulta gratuita 900 35 25 35
www.weber.es - info@weber.es

weber.col pro gris
weber.col pro blanco

mortero cola de interiores

- **Sin descuelgue**
- **Mayor tiempo abierto**
- **Con Tecnología COLAGEL®**

APLICACIONES

Mortero cola en capa fina adecuado para la colocación de azulejos de porosidad media/alta, tanto en pavimentos como en revestimientos interiores.

SOPORTES

- Suelos a base de cemento.
- Muros: enfoscado de arena y cemento.

COMPOSICIÓN

Cemento gris/blanco, áridos silíceos y calcáreos, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

OBSERVACIONES

- En exteriores, ver la Guía de selección.
- Sobre soportes de yeso utilizar **weber.col yeso**, **weber.col fix** o **weber.col lanic**.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.
- Sanear las partes disgregables.

PRESENTACIÓN
Sacos de papel de 25 kg con lámina de plástico antihumedad.

Palets de 1.200 kg (48 sacos).



RENDIMIENTO
4 - 5 kg/m^2.

COLORES
Gris y blanco.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

RECOMENDACIONES DE USO

- Respetar el agua de amasado.
- Las baldosas cerámicas deben ser convencionales (tipo azulejo) en cuanto a formato (menor de 2.000 cm^2 en suelos y paredes) y absorción de agua (media/alta).
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas colocando crucetas de 2 mm, como mínimo, rellenándolas con **weber.color junta fina**, **weber.color junta ancha** o **weber.color premium**.
- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 30°C.
- Utilizar, preferentemente, una llana dentada de 8x8 mm.
- Para azulejos de pasta blanca o con problemas de transparencias, utilizar **weber.col pro** de color blanco.

MODO DE EMPLEO



Amasar **weber.col pro** con 6 - 8 litros de agua limpia por saco de 25 kg, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.



Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos, extender sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2 m^2) y peinar con una llana dentada de 8x8 mm para regularizar el espesor de la aplicación.



Colocar las baldosas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

weber.col pro contiene cemento en su formulación que en contacto con la piel puede provocar una sensibilización de la zona afectada. Es recomendable usar guantes y gafas protectoras.
Para mayor información consultar Ficha de Seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	
Agua de amasado	6 a 8 ℓ./saco
Conservación	12 meses
Datos técnicos adicionales	
Tiempo de reposo después del amasado	2 minutos.
Tiempo de rectificación/ajustabilidad	15 minutos
Vida de la pasta (pot life)	3 horas aproximadamente
Tiempo de transitabilidad (pisado)	24 horas
Tiempo de rejuntado	24 horas
Temperatura límite de aplicación	entre 5ºC y 30ºC
Rendimiento	4 a 5 kg/m^2
Velocidad de mezclado	500 rpm
Prestaciones finales	
Densidad de la masa	1,55 g/cm^3
Adherencia inicial	> 0,5 N/mm^2 (EN 1348 (8.2))
Adherencia tras inmersión en agua	≥ 0,5 N/mm^2 (EN 1348 (8.3))
Adher. tras envejecimiento en calor	PND
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo	PND
Tiempo abierto 20 minutos	PND
Reacción al fuego	Clase $A1/A1_{fl}$.

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Los tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

CE 04

UNE-EN 12004:2007
Adhesivo cementoso para la colocación de baldosas cerámicas en suelos y paredes de interior.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001