weber.color junta ancha

mortero coloreado para juntas de 3 a 15 mm

- **Amplia gama de colores**
- **Fácil limpieza**
- **Impermeable**
- **Sin retracción**

APLICACIONES

Mortero para juntas entre baldosas de 3 a 15 mm de anchura, para pavimentos y revestimientos.
Mortero para aplicación en forma de pasta.

- En interior y exterior.

COMPOSICIÓN

Cemento gris o blanco, áridos calcáreos, resinas sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos, y pigmentos minerales.

RECOMENDACIONES DE USO

- Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o con insolación directa.
- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 30°C.
- Se debe amasar con la consistencia de un mortero cola. No es una lechada.
- Debe respetarse el agua de amasado indicada. El exceso de agua dificulta la limpieza y el acabado final.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Las juntas entre baldosas deben estar secas y limpias de polvo.
- Antes de rejuntar es aconsejable dejar transcurrir 24 ó 48 horas desde la colocación del pavimento o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Baldosas porosas o rugosas: antes de rejuntar, protegerlas con una imprimación para evitar que se manchen y facilitar la limpieza.
- Tratar las superficies pulidas del gres porcelánico con una imprimación, antes de rejuntar con **weber.color junta ancha**, para evitar que el pigmento penetre en el microporo del pulido.

PRESENTACIÓN
Sacos de papel de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad.
Palets de 1.200 kg (48 sacos).
Bolsas de 5 kg en cajas de 20 kg.
Palets de 720 kg (36 cajas).



RENDIMIENTO

anchura junta	tamaño de la pieza (cm)		
	10x10	30x30	45x45
3 mm	1.1	0.4	0.2
5 mm	1.8	0.6	0.4
10 mm	--	1.2	0.8
15 mm	--	1.8	1.2

Ejemplo de consumo en kg/m^2 con 10 mm de profundidad de junta.

COLORES
16 colores.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

OBSERVACIONES

- Para juntas estancas, utilizar **weber.color epoxi**.
- Para juntas antiácidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.color epoxi**.
- En soportes deformables, utilizar **weber.color flex**.
- En fachadas, utilizar **weber.color flex**.
- En piscinas y construcciones sumergidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.color epoxi**.

Nota: la estanquidad de una piscina debe estar asegurada por la ejecución del vaso de la misma.

MODO DE EMPLEO



Amasar **weber.color junta ancha** con 6 litros de agua limpia por saco de 25 kg, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta conseguir una masa homogénea y dejar reposar 2 minutos.



Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas. Puede utilizarse, también, una pistola rellenable.



Realizar el acabado final con una esponja húmeda o un llaguero, una vez iniciado el endurecimiento (cuando desaparezca el brillo superficial del mortero).
La limpieza final debe hacerse con el producto endurecido (mínimo 24 horas), enjuagando la superficie con agua limpia o un paño humedecido. En grandes superficies, aplicar en paños pequeños para limpiar progresivamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

weber.color junta ancha contiene cemento en su formulación que en contacto con la piel puede provocar una sensibilización de la zona afectada. Es recomendable usar guantes y gafas protectoras. Para mayor información consultar Ficha de Seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	
Agua de amasado	6 ℓ / saco de 25 kg 1,2 ℓ / bolsa de 5 kg
Conservación	12 meses
Datos técnicos adicionales	
Tiempo de reposo después del amasado	2 minutos
Tiempo máximo de limpieza	de 30 a 45 minutos
Vida de la pasta (pot life)	1 hora
Tiempo de secado al tacto	3 a 4 horas
Tiempo de puesta en servicio	3 días
Velocidad de mezclado	500 rpm
Prestaciones finales	
Densidad en polvo (kg/m^3)	1000-1200
Densidad en masa (kg/m^3)	1800-2000
Densidad endurecido (kg/m^3)	1800-2000
Retracción (mm/m)	≤ 3
Resistencia a la flexotracción en seco (MPa)	≥ 2,5
Resist. a la flexotracción tras ciclos (MPa)	≥ 2,5
Resistencia a la compresión en seco (MPa)	≥ 15
Resist. a la compresión tras ciclos (MPa)	≥ 15
Abrasión (mm^3)	≤ 1000
Absorción de agua después de 30 minutos (g)	≤ 2
Absorción de agua después de 240 minutos (g)	≤ 5

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Los tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001