weber.color junta fina

mortero fino coloreado para juntas de hasta 3 mm

- **Impermeable**
- **Fácil limpieza**
- **Aplicación en forma de lechada**

APLICACIONES

- Apto para cubrir las juntas entre baldosas de hasta 3 m, en pavimentos y revestimientos.
- Para juntas a tocar, aplicar en forma de lechada.
- A partir de 1,5 mm, rejuntar con consistencia de pasta.
- En interior y exterior.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, áridos calcáreos, resinas sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos, y pigmentos minerales.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Las juntas entre las baldosas deben estar secas y limpias de polvo.
- Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24 y 48 horas desde la colocación del pavimento o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Baldosas porosas o rugosas: antes de rejuntar protegerlas con una imprimación, para evitar que se manchen y para facilitar la limpieza.
- Tratar las superficies pulidas del gres porcelánico con una imprimación antes de rejuntar con **weber.color junta fina**, para evitar que el pigmento penetre en el microporo del pulido.

PRESENTACIÓN
Bolsa de 5 kg (en cajas de 20 kg).
Palets de 36 cajas, 720 kg.



RENDIMIENTO

anchura junta	tamaño de la pieza (cm)		
	10x10	20x30	45x45
1 mm	0.36	0.15	0.08
2 mm	0.72	0.3	0.16
3 mm	1.08	0.45	0.24

Ejemplo de consumo en kg/m^2 con 10 mm de profundidad de junta.

COLORES
10 colores.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

OBSERVACIONES

- Para juntas mayores de 3 mm, aplicar **weber.color junta ancha**.
- En exteriores, utilizar **weber.color flex** o **weber.color premium**.
- En pavimentos industriales y juntas antiácidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.color epoxi**.
- En piscinas o construcciones sumergidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.color epoxi**.

RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura de aplicación entre 5 y 30°C.
- Debe respetarse el agua de amasado indicada.

MODO DE EMPLEO



Lechada:
Amasar **weber.color junta fina** con 2,5 litros de agua limpia por bolsa de 5 kg, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm).



Pasta:
Amasar **weber.color junta fina** con 1,6 litros de agua limpia por bolsa de 5 kg, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm) y dejar reposar 2 minutos.



Rellenar las juntas existentes entre las baldosas. Esperar de 30 a 60 minutos para eliminar los residuos del producto. Con una esponja húmeda, enjuagar la superficie para obtener la limpieza y el acabado final.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

weber.color junta fina contiene cemento en su formulación que en contacto con la piel puede provocar una sensibilización de la zona afectada. Es recomendable usar guantes y gafas protectoras. Para mayor información consultar Ficha de Seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	
Agua de amasado	Lechada: 2,5 ℓ / bolsa Pasta: 1,6 ℓ / bolsa
Conservación	12 meses
Datos técnicos adicionales	
Tiempo de reposo después del amasado	2 minutos
Tiempo máximo de limpieza	de 45 a 60 minutos
Vida de la pasta (pot life)	1 hora
Velocidad de mezclado	500 rpm
Prestaciones finales	
Densidad en polvo (kg/m^3)	850-1050
Densidad en masa (kg/m^3)	1700-1900
Retención de agua (%)	>96
Fraguado inicial / final	1-4 / 2-5
Densidad endurecido (kg/m^3)	1600-1800
Retracción (mm/m)	≤ 3
Resistencia a la flexotracción en seco (MPa)	≥ 2,5
Resist. a la flexotracción tras ciclos (MPa)	≥ 2,5
Resistencia a la compresión en seco (MPa)	≥ 15
Resist. a la compresión tras ciclos (MPa)	≥ 15
Abrasión (mm^3)	≤ 1000
Absorción de agua después de 30 minutos (g)	≤ 2
Absorción de agua después de 240 minutos (g)	≤ 5

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Los tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001