weber.floor pul

mortero de rodadura industrial

- **Capa de rodadura del hormigón**
- **Elevadas resistencias mecánicas**
- **Cuarzo de excelente dureza**
- **Excelente penetración**
- **Aplicación por espolvoreado sobre el hormigón fresco**
- **Coloreado**

APLICACIONES

Mortero coloreado que se aplica sobre hormgión fresco y permite el fratasado del mismo, aportando una capa de rodadura de altas prestaciones para un uso de grandes exigencias.

- Naves industriales, parkings, locales comerciales, pavimentos deportivos...

SOPORTES

Sobre hormigón en estado plástico.

COMPOSICIÓN

Cemento, cuarzo de sílice, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Una vez la base se encuentra compacta y lista para recibir el hormigón, extender una armadura tipo emparrillado soldado (mallazo).
- Preparar el encofrado. La altura del mismo no debe sobrepasar el espesor de la losa de hormigón.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad.

Palets de 1.200 kg (48 sacos).



RENDIMIENTO
3 – 4 kg/m^2.

COLORES
Gris, rojo, verde y amarillo.
Posibilidad de hacer colores a la carta.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 35ºC.
- No añadir agua una vez el producto haya sido espolvoreado sobre el hormigón.

OBSERVACIONES

- Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura y humedad existentes.
- Los datos indicados dependerán siempre de las características del hormigón.

MODO DE EMPLEO



Extender el hormigón sobre el mallazo.



Con el hormigón fresco, espolvorear manualmente **weber.floor pul** (3 – 4 kg/m^2 aproximadamente), asegurándose de una total cubrición.



Fratasar toda la superficie hasta conseguir que **weber.floor pul** se integre en el hormigón, obteniendo un acabado liso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo generales	
Conservación	12 meses
Prestaciones finales	
Densidad en polvo	1,50 g/cm^3
Resistencia a la compresión	C25
Resistencia a la abrasión según UNE-EN 12808-2	170 mm^3
Comportamiento al fuego	A1 euroclase

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001