weber.floor reparador

mortero rápido para la reparación de suelos

- **Espesores de 1 a 40 mm**
- **Bombeable**
- **Revestible a las 4 horas**

APLICACIONES

Mortero rápido para la reparación localizada de suelos de hormigón sujetos a un tráfico rodado, como zonas de carga y descarga, parkings o industrias, así como el nivelado y alisado de suelos, tanto comerciales como de uso doméstico.

- Para interior.
- Ideal para rampas y medias cañas.
- Tráfico moderado rodado.

Acabados:

Especialmente diseñado para revestimientos de epoxi y poliuretano. Si se desea, se puede revestir con PVC, linóleo, vinilo, moqueta, tarima, madera o cerámica.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad.

Palets de 1.200 kg (48 sacos).



RENDIMIENTO
17 kg/m^2 y 1 cm de espesor.

COLORES
Gris.

CONSERVACIÓN
9 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

SOPORTES

- Hormigón y morteros con resistencias a la flexión superiores a 12 MPa.
- Baldosas de cerámica.

OBSERVACIONES

- No aplicar **weber.floor reparador** en suelos industriales con tráfico intenso

COMPOSICIÓN

Ligantes hidráulicos, resinas poliméricas, áridos de sílice y carbonatos, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

RECOMENDACIONES DE USO

- Respetar el agua de amasado.
- Temperatura de aplicación: de 5 a 35ºC.
- Respetar las juntas de separación y retracción del soporte, así como las intersecciones de paños de trabajo, mediante cortes con una radial o perfiles. Respetar las juntas perimetrales.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los sustratos deben ser sólidos, consistentes y libres de cualquier tipo suciedad y polvo (realizar una abrasión mecánica y posterior aspirado).
- Los soportes porosos como el hormigón y los morteros se deben imprimar mediante la imprimación puente de adherencia **weber TP**.
- Sobre soportes no porosos (cerámica), realizar una limpieza por abrasión mecánica e imprimar la superficie con un puente de adherencia epoxídico tipo **weber PM**, saturado con árido de cuarzo. Una vez seco proceder al aspirado del árido no adherido.

MODO DE EMPLEO



Amasar el producto con 4,5 – 6,75 litros de agua por saco, según la reología que se quiere obtener. Si se quiere obtener un mortero de carácter tixotrópico para su posterior aplicación en pendientes, utilizar entorno a 5 litros. Y para obtener un mortero de carácter autonivelante, amasar con rangos de agua entorno a 7 litros.



Extender la mezcla en el espesor deseado mediante una llana de nivelación.



Tras el secado es recomendable lijar y aspirar la superficie para eliminar posibles lechadas y garantizar una excelente adherencia del revestimiento final, tipo **weber PU**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo generales	
Agua de amasado	4,5 – 6,75 ℓ./saco
Conservación	9 meses
Características de empleo adicionales	
Tiempo de mezcla	2 minutos
Vida de la masa (pot life)	máximo 15 -20 minutos, en función de la temperatura ambiente.
Tiempo de fraguado para tráfico peatonal	1 hora
Tiempo de fraguado para revestimiento final	4 horas
Prestaciones finales	
Densidad en polvo	1,15 g/cm^3
Densidad endurecido	2,02 g/cm^3
Retracción	< 0,5 mm/m
Resistencia a la compresión	> 30 MPa
Resistencia a la flexotracción	> 7 MPa
Conductividad	1,0 W/m·K
Comportamiento al fuego	A1 euroclase

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.

CE 11

EN 13813: anexo ZA.1.1
Material para pastas autonivelantes de cemento (CT) (polímero modificado) para uso en interior de construcción.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001