weber hidrofugante

Ficha Técnica Producto

impermeabilizante líquido en masa para morteros y hormigones

- Reduce la absorción de agua en el tiempo (clasificación W2)
- No afecta el fraguado ni las prestaciones técnicas del mortero.
- Exento de cloruros.

Aplicaciones	- Reducir la absorción de agua por capilaridad de mortero y hormigones. - Enfoscados interiores y exteriores en zonas húmedas: baños, cocinas, patios de luces... - Refuerzo de la impermeabilización en tanques, piscinas, etc...
Soportes	Todo producto base cemento portland
Características	- Exento de cloruros; apto para impermeabilizar morteros reparadores de hormigón sobre armaduras. - Reacciona con la cal libre del cemento creando micelas hidrófobas obstruyendo los capilares. - No afecta el fraguado ni propiedades finales de los productos. - Alta resistencia y durabilidad a la penetración de agua.
Modo de empleo	- Agitar **weber hidrofugante** hasta obtener una total homogeneización. - Diluir el producto con agua limpia en función de las condiciones de aplicación. - Amasar el mortero con la mezcla agua + aditivo.
Observaciones	- **weber hidrofugante** reduce la absorción de agua por capilaridad pero no otorga estanqueidad al sistema en productos en inmersión. - No aplicar directamente sobre el mortero u hormigón en seco. - No superar las dosificaciones recomendadas sin una prueba previa. - Las proporciones del **weber acelerante** pueden variar en función de la cantidad de cemento portland
Consumo	Diluir 1:10 en el agua de amasado (1 parte de **weber hidrofugante** por cada 10 partes de agua)
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de heladas y fuentes de calor.
Certificaciones	Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 — Sistema de Calidad Certificado ISO 9001

© **Weber** 05/02/2015 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)