weber imperbanda

Ficha Técnica Producto

Banda elástica para impermeabilización.

- Sellados perimetrales bajo solados en zonas húmedas, balcones, etc...
- Sellado de juntas estructurales y juntas con movimiento.
- Tanto uso interior como exterior.

Características	- Alta elasticidad y resistencia a la tenacidad. - Impermeable. - Fácil y rápida instalación. - Rango de aplicación entre -30ºC / +90ºC
Soportes	Sistema de impermeabilización **weber.tec imperflex.**
Características técnicas	- Anchura total: 12 cm. - Anchura de la banda elástica: 7 cm - Anchura de la malla de polipropileno: 2,5 cm a cada banda. - Tipo de goma: SEBS - Elongación a rotura > 125% - Espesor total: 0,56 mm. - Peso del producto: 35 g/m. - Color: Amarillo.
Modo de empleo	1. Aplicar **weber.tec imperflex** en los puntos singulares donde se quiera colocar la **weber imperbanda**, tanto en horizontal como vertical. 2. Colocar la banda elástica sobre **weber.tec imperflex** y embutir totalmente la malla de polipropileno en el mortero. 3. Aplicar una segunda mano de mortero sobre la malla de polipropileno cubriéndola totalmente, dejando la banda elástica suelta.
Observaciones	- En caso de aplicar sobre juntas con movimiento, la colocación de la **weber imperbanda** debe hacerse en forma de omega, dejándola suficientemente holgada para poder asumir el movimiento. - El solape entre cintas debe ser mínimo de 4 cm. - En caso de querer unir diferentes bandas elásticas, utilizar **weber glue MS55**.
Presentación	- Caja de 6 rollos. - Rollos de 10 metros de longitud. - 1 palet de 84 cajas.



© **Weber** 08/04/2015 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)

Características Técnicas

Características físicas	
Resistencia máxima a la presión H_2O	3 bar
Carga de rotura longitudinal (DIN EN ISO 527-3)	67 N/15 mm
Carga de rotura lateral (DIN EN ISO 527-3)	40 N / 15 mm
Elongación a rotura lateral (DIN EN ISO 527-3)	
Elongación a rotura longitudinal (DIN EN ISO 527-3)	30 minutos
Poder absorción a 25% de elasticidad lateral (DIN EN ISO 527-3)	75 min
Poder absorción a 50% de elasticidad lateral (DIN EN ISO 527-3)	90 min
Resistencia agua a presión	3 cm
Resistencia UV: min	8 cm
Propiedades Químicas (resistencia tras almacenamiento a 7 días a temperatura ambiente)	
Ácido clorhídrico 3%	Resistente
Ácido sulfúrico 35%	Resistente
Ácido cítrico 100g/	Resistente
Ácido láctico 5%	Resistente
Hidróxido potásico 3%	Resistente
Hidróxido potásico 20%	No resistente
Hipoclorito de sodio 0,3 g/l	Resistente
Agua salada (20 g/l)	Resistente

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

© **Weber** 08/04/2015 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)