RESINAS DE UNIÓN

weber.prim PM35

Ficha Técnica Producto

Resina de unión epoxídica bicomponente antihumedad

- Gran adherencia sobre todo tipo de substratos.
- Interior y exterior.
- Gran resistencia a la humedad del soporte.
- Alto contenido en sólidos del 85%

Aplicaciones	- Promotor de adherencia sobre soportes no porosos, especialmente sobre cerámica y hormigones pulidos. - Como consolidante superficial de soportes débiles. - Como imprimación antihumedad actuando como barrera de vapor.
Soportes	Soportes no porosos, especialmente cerámica y hormigón liso.
Características	**weber.prim PM35** es una resina bicomponente de color ámbar con densidad aproximada de 1gr/cm^3 y viscosidad 2000 cps.
Modo de empleo	La superficie de aplicación debe estar totalmente limpia y consistente. 1. Añadir el componente B de forma gradual sobre el componente A hasta obtener una mezcla totalmente homogénea mediante agitación mecánica. Si se añade el producto de golpe este puede calentarse reduciéndose el tiempo abierto. 2. Aplicar **weber.prim PM35** mediante llana, brocha o rodillo. 3. Aplicar el revestimiento posterior mientras la resina tenga efecto "tacking" (30 minutos después del mezclado) Si se aplicará el revestimiento posterior fuera de este plazo saturar con árido silíceo de granulometría 0,5-1mm. Tras 24 aspirar el árido sobrante y aplicar el revestimiento según especificaciones técnicas.
Observaciones	- **weber.prim PM35** puede ser aplicado sobre soportes con un grado de humedad residual máximo del 8% siempre y cuando dicha humedad no tenga presión superior a 1,5 N/mm^2. - El tiempo abierto de **weber.prim PM35** es aproximadamente 30 minutos; un espesamiento o gelificación indica el fin de su vida útil. - No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC - No se recomienda la realización de mezclas parciales de producto.
Consumo	- Aproximado entre 100 – 200 ml/m^2 en función del soporte.
Presentación	Cajas de 4 litros (componente A: 3 litros; componente B: 1 litro) Palets de 132 litros (33 cajas) Caducidad: 12 meses en el envase original sin abrir y al abrigo de heladas y fuentes de calor
Certificaciones	Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 — Sistema de Calidad Certificado ISO 9001

© **Weber** 04/03/2015 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)