Emulsión asfáltica no iónica en capa fina

IMPERMEABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE HUMEDADES

- Soluble en agua
- Listo al uso
- No contiene cargas
- Sin disolventes, no inflamable
- Alta fluidez
- Apto para aplicar en frío
- Aplicable con rodillo, brocha o pistola

Aplicaciones	• Imprimación puente de unión previa colocación de telas asfálticas. • Impermeabilización y protección de muros enterrados y cimentaciones • Mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones antiguas • Imprimación e Impermeabilización de todo tipo de elementos de hormigón: jardineras, prefabricados, etc. • Protección de humedades en fachadas ventiladas y cubiertas inclinadas
Soportes	Hormigón, mortero, madera y soportes metálicos
Recomendaciones de uso	▪ No aplicar a temperaturas menores a 5º C
Composición química	• Betún y resina filerizada y estabilizada, con emulsionantes minerales coloidales
Observaciones	▪ **weber.tec imperasfaltic** es un producto que endurece por evaporación del agua que lo compone, por lo que su tiempo de secado se verá afectado por las condiciones de temperatura y humedad existentes en el momento de la aplicación. ▪ Una vez seco, el producto debe ser protegido de los rayos UV. ▪ No utilizar en caso de congelación del bidón.
Preparación del soporte	▪ La correcta preparación del soporte es básica para obtener un resultado satisfactorio de la solución. ▪ Limpiar cuidadosamente la superficie a tratar hasta obtener una zona limpia, seca y libre de contaminante. ▪ Sobre soportes porosos aplicar una primera capa diluida en agua en proporción 1:3 a modo de imprimación.

© **Weber** 27/02/2015 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)

Modo de empleo	▪ Mezclar bien **weber.tec imperasfaltic**, con batidor eléctrico a velocidad lenta hasta conseguir una pasta homogénea ▪ Sobre el soporte previamente preparado, aplicar 1 mano de producto con rodillo o brocha ▪ Una vez seca pasadas 24 horas, aplicar una segunda mano cruzada a la primera. ▪ Una vez aplicada esta última capa, protegerla de los rayos UV

Características Técnicas	**Características de empleo generales**	
	Tiempo de fraguado	< 24 horas (tiempo de fraguado variable según la temperatura)
	Tiempo de puesta en servicio	3 días
	Propiedades técnicas	
	Extracto seco	40-50% del peso
	Densidad	1-1,1 g/cm^3
	Clasificación	ED según UNE 104-231

Presentación producto	**Presentación**
	Bidones de 20 kg Palet de 33 bidones (660 kg)
	Rendimiento
	1,5 kg/m^2
	Color
	negro
	Conservación
	12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad y protegido de heladas.

Certificaciones	
	Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 — Sistema de Calidad Certificado ISO 9001

Notas Legales	
	• Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto. • **Saint-Gobain Weber** no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.

© **Weber** 27/02/2015 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)