weber.tene micro

mortero acrílico de altas prestaciones acabado fratasado fino

- **Impermeable**
- **Transpirable**
- **Excelente durabilidad**
- **Alta flexibilidad**
- **Idóneo para condiciones ambientales exigentes**
- **Elevada adherencia**
- **Gama de 58 colores**
- **Elevada resistencia superficial**

APLICACIONES

Revestimiento acrílico en capa fina de altas prestaciones, para la impermeabilización, decoración y protección duradera de muros y techos, tanto en exteriores como interiores.

Revestimiento de acabado de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, **weber.therm**.

SOPORTES

- Mortero tradicional, hormigón, mortero monocapa y **weber.cal basic** en exteriores e interiores, yeso y placas de cartón-yeso en interiores.
- Pinturas y revestimientos sintéticos antiguos en rehabilitación, siempre que estén en buen estado y bien adheridos a su soporte.
- Para acabados asociados a los sistemas de aislamiento por el exterior **weber.therm**, aplicar sobre **weber.tene stilo**.

COMPOSICIÓN

Siloxanos, silicatos, resinas en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos, fungicidas y aditivos especiales.

OBSERVACIONES

- En exterior no aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas a la lluvia.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.

PRESENTACIÓN
Bidón de plástico de 25 kg.
Palets de 600 kg (24 bidones).



RENDIMIENTO
1,5 kg/m^2, aplicado con llana.

COLORES
Gama de 58 colores.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

RECOMENDACIONES DE USO

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30ºC.
- No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia, con riesgo de heladas, fuerte calor o insolación directa.
- Aplicar con llana de acero inoxidable.
- Mezclar bien el producto con batidor eléctrico hasta dejar una pasta homogénea.
- Utilizar cinta adhesiva de pintor para delimitar paños de trabajo o despieces intencionados con efectos decorativos en la fachada.
- Adecuar la dimensión de los equipos de trabajo a la extensión de las superficies a revestir, para evitar juntas dentro de un mismo paño de trabajo.
- La limpieza de las herramientas después de la aplicación, se puede hacer con agua.
- No interrumpir la aplicación en un paño de trabajo una vez comenzado, a no ser que sea en un sitio bien estudiado y en el que poder realizar una junta de trabajo.
- Importante: la planimetría del soporte debe ser excelente para obtener un acabado regular.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los soportes deben ser planos, estables, resistentes y limpios.
- La planimetría del soporte debe ser excelente, aplicar **weber.tene micro** sobre **weber.tene stilo** como regulador de planimetría.
- Aplicar la imprimación **weber CS** a rodillo previamente, si se aplica directamente sobre los soportes recomendados.
- Sobre soportes en base yeso, aplicar una mano de **weber DR** y, una vez seca, aplicar una capa de **weber CS**.
- Sobre placas de cartón-yeso, aplicar una mano de **weber DR** en las juntas y, una vez seca, dos manos de **weber CS**.
- Como acabado de los **sistemas weber.therm**, aplicar la imprimación **weber CS** sobre el mortero regularizador **weber.therm base**.
- Si se aplica sobre **weber CS**, esperar 24 horas mínimo antes de revestirlo con **weber.tene micro**. Si se aplica sobre **weber.tene stilo** se deben respetar los tiempos de secado, antes de aplicar **weber.tene micro**.

MODO DE EMPLEO



El producto se suministra listo al uso, sólo es necesario remover el contenido del envase con un batidor eléctrico para homogeneizar la



Aplicar **weber.tene micro** en dos manos, con una llana de acero inoxidable en el paño de trabajo de abajo a arriba, apretando el material para regularizar el espesor de la capa. Pasar la llana vertical y horizontalmente varias veces para obtener una capa del material uniforme y sin exceso de material.



Cuando el material tenga la consistencia adecuada, repasarlo suavemente con un fratás de esponja fina humedecido, hasta conseguir el nivel de fratasado deseado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo	
Espesores de aplicación	0,5 – 1 mm
Tiempo de fratasado	10 – 20 minutos*
Tiempo de secado al tacto	2 – 3 horas*
Tiempo de secado	12 – 24 horas*
Prestaciones finales	
Permeabilidad al vapor de agua	40 gr/m^2/día
Densidad en masa	1,8 ± 0,18% g/cm^3
% Sólidos	82 ± 4%
Granulometría máxima	0,5 mm

Estos resultados se han obtenido con ensayos realiazados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las circunstancias de la obra y el tipo de amasado. Las diferencias comprendidas en un rango de valores se deben a las variaciones en materias primas de los centros de producción.
* Estos tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001