weber.tene novex

Ficha Técnica Producto

pasta para regularización y renovación de superficies

- Aplicación en interior y exterior
- Lista al uso
- Excelente adherencia
- Indicado para rehabilitación
- Obtención de un soporte nuevo sin eliminar el antiguo

Aplicaciones	• Pasta adhesiva de altas prestaciones, indicada tanto para interior como exterior, recomendada para la rehabilitación de soportes antiguos como tratamiento previo al revestimiento final. • Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico.
Soportes	Regularización de soportes interiores y exteriores compuestos a base de: • Hormigón, enlucidos de mortero, morteros monocapa y estucos de cal perfectamente adheridos. • Baldosas cerámicas y de pasta de vidrio. • Morteros y revestimientos de impermeabilización. • Enlucidos de yeso y placas de yeso laminado.
Composición	Ligante en dispersión acuosa a base de copolímeros acrílicos, cargas minerales, y aditivos especiales.
Recomendaciones de uso	• Pasta lista al uso, no añadir agua, cemento o cualquier otro aditivo. • Mezclar bien el producto con un agitador eléctrico antes de aplicar. • Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30ºC. • No aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia, fuerte calor, ni sobre soportes helados o en proceso de deshielo, ni con riesgo de heladas en un plazo de 24 horas. • Para la obtención de una superficie lisa, lijar la segunda capa antes de las 24 horas; lavar bien la superficie después del completo endurecimiento para la eliminación del polvo resultante.

© **Weber** 19/12/2013 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)

Observaciones

- No aplicar sobre superficies sujetas a humedades de zócalos.
- No recubrir **weber.tene novex** con morteros monocapa o cualquier otro revestimiento mineral.
- No recubrir **weber.tene novex** con pinturas minerales.
- **weber.tene novex** debe ser revestido, y no puede quedar visto.
- Revestimientos asociados: estucos de cal (**weber.cal estuco** y **weber.cal fino**) y morteros acrílicos (**weber.tene stilo**, **weber.tene geos** y **weber.tene micro**).

Preparación del Soporte

- Los soportes deben ser planos, estables, resistentes, estar limpios y secos.
- El soporte a rehabilitar debe ser bien lavado con agua a presión.
- Los restos de polvo deben ser retirados con aire a presión.
- Sobre soportes muy absorbentes, es recomendable aplicar **weber FX** como regulador de la absorción.

Modo de empleo



- Mezclar el contenido del envase con un batidor eléctrico para obtener una pasta homogénea, y fácil de trabajar.



- Aplicar **weber.tene novex** con una llana de acero inoxidable en dos manos, con un espesor de aplicación por capa de 0,5 a 2,5 mm. En el caso de incorporar la **weber.therm malla 160** se hará entre la primera capa y la segunda. Alisar la superficie con una llana inox.



- La aplicación del revestimiento final sobre **weber.tene novex** se hará cuando éste se haya secado completamente (3 días mínimo).

Nota: Tratar puntos singulares donde exista riesgo de fisuración con **weber.therm malla 160.**

© **Weber** 19/12/2013 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)

Características Técnicas

Características de empleo	
pH	8
Espesor mínimo de acabado	3 mm
Espesor máximo de acabado	5 mm
Espesor máximo de aplicación por capa	2,5 mm
Tiempo de secado entre capa y capa	2 – 3 horas*
Tiempo de secado antes de ser revestido	3 días*
Características técnicas generales	
Densidad en masa	1,8 g/cm^3
Granulometría máxima	1 mm
Prestaciones finales	
Adherencia sobre enfoscado	> 1,00 N/mm^2
Coeficiente de capilaridad	< 0,15 kg/m^2·min^{0,5} (W2)
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ < 25
Densidad del producto endurecido	1,8 g/cm^3
Reacción al fuego	Euroclase C (consumo <3,5 kg/m^2)

Estos resultados se han obtenido con ensayos normalizados, y pueden variar en función de las condiciones en obra y el tipo de amasado.
* Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.

Presentación producto



Presentación

Bidón de plástico de 25 kg.

Palets de 825 kg (33 bidones).

Rendimiento

1,5 - 2 kg/m^2 para 1 mm de espesor.

Color

Blanco.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y abrigo de la radiación solar y temperaturas inferiores a 5°C.

CE 855

EN 15824:2009

Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos para uso en interiores o exteriores de paredes, techos, columnas y particiones

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001

ISO 9001 – Sistema de Calidad Certificado

© **Weber** 19/12/2013 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)