

Novo**listel**® Original




Novolistel® Original


Francis Montesinos

Novolistel® Original es un listel decorativo de la exclusiva colección diseñada por Francis Montesinos para Emac®. Este listel está fabricado en aluminio anodizado con un original y sorprendente bajorrelieve en su superficie con la firma del diseñador. Está disponible en acabados anodizados espejo, oro brillo y negro mate y en lacado grafito mate.

Características generales



Material:	Aluminio anodizado
Longitud:	2.5 m.l.
Dimensiones:	h: 12 mm. a: 10 mm.
Embalaje:	10 ud./caja
Acabados:	110 - Anod. espejo 101 - Grafito mate 22 - Anod. oro brillo 90 - Anod. negro mate




Aplicaciones

Novolistel® Original es un listel decorativo para interiores o exteriores.
Este listel puede ser instalado de forma vertical u horizontal.

Francis Montesinos

Francis Montesinos, diseñador de cuna Valenciana, es un referente en el panorama de la moda Española. Su carrera comienza con la apertura de una pequeña tienda de moda tras haber estudiado Interiorismo y Diseño de Moda. Poco tiempo después comienza a crear sus propias colecciones, siendo uno de los pioneros en la exportación de las mismas. Posteriormente se traslada a Madrid donde se convierte en fenómeno junto a la "Movida Madrileña". Visionario, creativo e innovador, plasma sus raíces en cada una de sus creaciones de manera que sean un espectáculo para los sentidos.



Artista polifacético y premiado (recibió la Aguja de Oro de la Moda en 1985) se ha atrevido a crear diseños no sólo para el mundo de la moda sino también para perfumes, ropa de hogar y en esta ocasión para una exclusiva e inédita colección de listeles decorativos para cerámica de la mano de Emac®.

Características Técnicas y Ensayos

Aleación	1050A (AA) 1050 (ASTM) L-3051 (UNE 38-301-89)	
Resistencia al fuego	M0 (UNE 23-727-90)	
Resistencia a la abrasión	Muy buena	
Solidez a la luz	Excelente	
Apariencia y color	Excelente	EN 12373 - 1

Materiales


Aluminio

Novolistel® Original es un perfil fabricado mediante plegado de chapa de aluminio a la que previamente se le han troquelado las texturas en su superficie. Estos perfiles se han anodizado, mejorando mediante este proceso principalmente su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado realizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable.

Colocación

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie a alicatar y aplaque hasta la altura aproximada donde va a colocar el listel.
2. Coloque los azulejos de los extremos de la siguiente fila alineándolos con los anteriores. A continuación, coloque el perfil alineado, incrustando el ala de fijación entre la pared y los azulejos y presionando el perfil para que el material de agarre pase a través de los troqueles del ala de fijación.
3. Coloque los azulejos restantes presionando suavemente para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando la pared a continuación del perfil hasta la altura deseada.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.



Limpieza y mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad. La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos o con una rejilla cubierta de polvo de pulir neutro. Si aplica un agente preservante, además de dejar una fina capa de repelente al agua, tenga en cuenta que no debe ser amarillo, atraer el polvo o suciedad ni tener efectos tornasolados.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico),bases fuertes (sosa cáustica o amoniaco) o soluciones carbonatadas. El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Las ceras, vaselina, lanolina o similar no son adecuadas. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros (use acelerantes sin cloruros).

Información Técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en **www.emac.es**. Si tiene alguna consulta no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en **otecnica@emac.es**

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material