

ÍNDICES Y FACTORES DE PROTECCIÓN SOLAR

Tejido de fibra de vidrio (SCREEN)

SARGA 555

European Standard EN14501

CÓDIGO			COLORES		Propiedades Energéticas solares										Propiedades Visuales		
					Tejido			Tejido + Acristalamiento									
								Exterior				Interior					
																	Factor G = Transmisión Total de Energía
As	Rs	Ts	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tv	TuV					
S 0202	BLANCO	Cara A	13,2	65,9	21,0	0,21	0,19	0,14	0,09	0,35	0,37	0,36	0,25	21,2	4,3		
		Cara B	12,7	66,3	21,0	0,21	0,19	0,14	0,09	0,34	0,36	0,35	0,25	21,2	4,3		
S 0802	LINO-BLANCO	Cara A	26,4	58,2	15,5	0,18	0,15	0,12	0,08	0,38	0,40	0,38	0,26	13,7	5,3		
		Cara B	28,1	56,4	15,5	0,18	0,16	0,12	0,08	0,38	0,40	0,38	0,26	13,7	5,3		
S 0808	LINO	Cara A	32,5	52,5	14,9	0,18	0,16	0,11	0,08	0,40	0,42	0,40	0,26	12,9	5,8		
		Cara B	32,4	52,7	14,9	0,18	0,16	0,11	0,08	0,40	0,42	0,39	0,26	12,9	5,8		
S 0302	SABLE-BLANCO	Cara A	39,1	49,2	11,7	0,16	0,14	0,10	0,07	0,41	0,43	0,40	0,26	10,2	4,9		
		Cara B	43,6	44,6	11,7	0,17	0,14	0,10	0,07	0,44	0,46	0,42	0,27	10,2	4,9		
S 0303	SABLE	Cara A	54,1	36,5	9,4	0,16	0,13	0,09	0,07	0,47	0,49	0,44	0,27	7,7	4,9		
		Cara B	53,6	37,0	9,4	0,16	0,13	0,09	0,07	0,47	0,49	0,44	0,27	7,7	4,9		
S 0702	PERLA-BLANCO	Cara A	37,4	50,9	11,7	0,16	0,13	0,10	0,07	0,40	0,43	0,40	0,26	9,9	5,4		
		Cara B	41,4	46,9	11,7	0,17	0,14	0,10	0,07	0,43	0,45	0,41	0,26	9,9	5,4		
S 0707	PERLA	Cara A	51,7	38,3	10,1	0,16	0,13	0,09	0,07	0,47	0,48	0,44	0,27	8,4	6,0		
		Cara B	50,5	39,4	10,1	0,16	0,13	0,09	0,07	0,46	0,48	0,43	0,27	8,4	6,0		
S 0101	GRIS	Cara A	81,3	15,1	3,5	0,15	0,11	0,07	0,05	0,57	0,59	0,51	0,29	3,6	3,5		
		Cara B	81,4	15,1	3,5	0,15	0,11	0,07	0,05	0,57	0,59	0,51	0,29	3,6	3,5		
S 0112	GRIS-VERDE	Cara A	70,1	23,5	6,5	0,16	0,12	0,08	0,06	0,54	0,55	0,48	0,28	6,0	5,4		
		Cara B	73,7	19,9	6,5	0,16	0,13	0,08	0,06	0,55	0,57	0,49	0,29	6,0	5,4		
S 0114	GRIS-TURQUESA	Cara A	63,8	28,9	7,3	0,16	0,12	0,08	0,06	0,51	0,53	0,47	0,28	6,3	6,0		
		Cara B	68,8	23,8	7,3	0,16	0,13	0,08	0,06	0,54	0,55	0,48	0,28	6,3	6,0		
S 0105	GRIS-MANDARINA	Cara A	65,6	27,7	6,8	0,15	0,12	0,08	0,06	0,51	0,53	0,47	0,28	5,7	5,1		
		Cara B	71,5	21,7	6,8	0,16	0,13	0,08	0,06	0,55	0,56	0,49	0,28	5,7	5,1		
S 0106	GRIS-CANARIO	Cara A	64,6	29,0	6,4	0,15	0,12	0,08	0,06	0,51	0,52	0,47	0,28	6,2	4,4		
		Cara B	71,4	22,2	6,4	0,16	0,12	0,08	0,06	0,54	0,56	0,49	0,28	6,2	4,4		
S 0104	GRIS-ORO	Cara A	65,5	29,5	4,9	0,14	0,10	0,07	0,05	0,50	0,52	0,46	0,28	4,3	3,7		
		Cara B	72,3	22,8	4,9	0,15	0,11	0,07	0,06	0,54	0,55	0,48	0,28	4,3	3,7		
S 0109	GRIS-ULTRAMAR	Cara A	76,0	18,4	5,6	0,16	0,12	0,08	0,06	0,56	0,57	0,50	0,29	4,7	4,6		
		Cara B	77,6	16,8	5,6	0,16	0,12	0,08	0,06	0,57	0,58	0,50	0,29	4,7	4,6		
S 0709	PERLA-ULTRAMAR	Cara A	61,5	31,0	7,5	0,16	0,12	0,08	0,06	0,50	0,52	0,46	0,28	4,4	3,4		
		Cara B	57,3	35,2	7,5	0,15	0,12	0,08	0,06	0,48	0,50	0,45	0,27	4,4	3,4		
S 0110	GRIS-NEGRO	Cara A	86,5	9,9	3,6	0,15	0,11	0,07	0,06	0,60	0,61	0,52	0,29	3,6	3,4		
		Cara B	83,8	12,6	3,6	0,15	0,11	0,07	0,06	0,59	0,60	0,52	0,29	3,6	3,4		
S 0102	GRIS-BLANCO	Cara A	56,2	37,2	6,7	0,14	0,11	0,07	0,06	0,47	0,49	0,44	0,27	6,6	5,5		
		Cara B	66,4	26,9	6,7	0,15	0,12	0,08	0,06	0,52	0,53	0,47	0,28	6,6	5,5		
S 0103	GRIS-SABLE	Cara A	68,8	26,5	4,7	0,14	0,11	0,07	0,05	0,52	0,53	0,47	0,28	4,5	3,9		
		Cara B	73,8	21,5	4,7	0,15	0,11	0,07	0,06	0,54	0,56	0,49	0,28	4,5	3,9		
S 0311	SABLE-BRONCE	Cara A	73,2	21,1	5,7	0,16	0,12	0,08	0,06	0,55	0,56	0,49	0,28	5,0	4,0		
		Cara B	66,3	28,0	5,7	0,15	0,11	0,07	0,06	0,51	0,53	0,47	0,28	5,0	4,0		
S 0807	LINO-PERLA	Cara A	45,7	43,5	10,8	0,16	0,13	0,09	0,07	0,44	0,46	0,42	0,27	9,1	5,0		
		Cara B	42,1	47,1	10,8	0,16	0,13	0,09	0,07	0,42	0,44	0,41	0,26	9,1	5,0		
S 0803	LINO-SABLE	Cara A	49,3	43,9	6,8	0,13	0,10	0,07	0,05	0,43	0,45	0,42	0,27	4,9	2,0		
		Cara B	44,9	48,3	6,8	0,13	0,10	0,07	0,05	0,41	0,43	0,41	0,26	4,9	2,0		
S 0703	PERLA-SABLE	Cara A	57,3	35,2	7,5	0,15	0,12	0,08	0,06	0,48	0,50	0,45	0,27	6,3	4,8		
		Cara B	56,8	35,6	7,5	0,15	0,12	0,08	0,06	0,47	0,49	0,45	0,27	6,3	4,8		
S 0705	PERLA-MANDARINA	Cara A	49,8	39,6	10,6	0,17	0,14	0,10	0,07	0,46	0,48	0,43	0,27	7,3	5,6		
		Cara B	50,7	38,6	10,6	0,17	0,14	0,10	0,07	0,47	0,48	0,44	0,27	7,3	5,6		
S 0704	PERLA-ORO	Cara A	49,3	40,8	9,9	0,16	0,13	0,09	0,07	0,45	0,47	0,43	0,27	7,8	6,2		
		Cara B	50,9	39,2	9,9	0,16	0,13	0,09	0,07	0,46	0,48	0,43	0,27	7,8	6,2		
S 0706	PERLA-CANARIO	Cara A	44,6	42,5	13,0	0,18	0,15	0,11	0,08	0,45	0,47	0,43	0,27	10,9	5,4		
		Cara B	45,9	41,1	13,0	0,18	0,15	0,11	0,08	0,46	0,47	0,43	0,27	10,9	5,4		
S 0712	PERLA-VERDE	Cara A	55,4	36,4	8,2	0,15	0,12	0,08	0,06	0,47	0,49	0,44	0,27	6,3	5,1		
		Cara B	55,7	36,1	8,2	0,15	0,12	0,08	0,06	0,47	0,49	0,44	0,27	6,3	5,1		
S 0714	PERLA-TURQUESA	Cara A	50,6	39,1	10,3	0,17	0,14	0,09	0,07	0,46	0,48	0,44	0,27	7,1	5,1		
		Cara B	50,7	39,0	10,3	0,17	0,14	0,09	0,07	0,46	0,48	0,44	0,27	7,1	5,1		
S 0505	MANDARINA	Cara A	37,7	45,0	17,3	0,21	0,18	0,13	0,09	0,45	0,46	0,42	0,27	8,3	5,6		
		Cara B	37,4	45,3	17,3	0,21	0,18	0,13	0,09	0,45	0,46	0,42	0,27	8,3	5,6		
S 0404	ORO	Cara A	35,4	48,6	16,0	0,20	0,17	0,12	0,08	0,43	0,44	0,41	0,26	9,4	4,9		
		Cara B	35,0	49,0	16,0	0,20	0,17	0,12	0,08	0,42	0,44	0,41	0,26	9,4	4,9		
S 0606	CANARIO	Cara A	28,8	49,7	21,5	0,24	0,21	0,16	0,10	0,43	0,44	0,41	0,26	20,2	4,1		
		Cara B	28,6	49,9	21,5	0,24	0,21	0,16	0,10	0,43	0,44	0,41	0,26	20,2	4,1		
S 0909	ULTRAMAR	Cara A	61,7	26,2	12,1	0,20	0,16	0,11	0,08	0,53	0,54	0,48	0,28	4,9	4,9		
		Cara B	62,1	25,8	12,1	0,20	0,16	0,11	0,08	0,53	0,55	0,48	0,28	4,9	4,9		
S 1111	BRONCE	Cara A	88,0	8,1	3,9	0,16	0,12	0,07	0,06	0,61	0,62	0,53	0,30	3,8	3,8		
		Cara B	87,7	8,4	3,9	0,16	0,12	0,07	0,06	0,61	0,62	0,53	0,30	3,8	3,8		
S 1010	NEGRO	Cara A	91,4	5,0	3,6	0,16	0,12	0,07	0,06	0,62	0,63	0,54	0,30	3,6	3,6		
		Cara B	91,6	4,8	3,6	0,16	0,12	0,07	0,06	0,63	0,64	0,54	0,30	3,6	3,6		

SARGA 555

European Standard EN14501

											Clases																Confort Visual				
			Tejido + Acristalamiento								Confort Térmico																				
			Exterior				Interior				Exterior				Interior				Exterior				Interior								
Sc = Shading Coefficient								Factor G								Qi															
CÓDIGO	COLORES		Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	E.D.T.	C.D.	P.N.	C.O.E.	U.D/N.				
S 0202	BLANCO	Cara A	0,25	0,25	0,24	0,30	0,41	0,48	0,60	0,78	2	2	3	4	2	1	1	2	4	4	4	4	2	1	1	2	4	1	2	0	2
		Cara B	0,25	0,25	0,24	0,30	0,41	0,48	0,60	0,78	2	2	3	4	2	1	1	2	4	4	4	4	2	1	1	2	4	1	2	0	2
S 0802	LINO-BLANCO	Cara A	0,21	0,20	0,20	0,24	0,44	0,52	0,64	0,80	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	4	1	1	1	1	4	1	1	1	2
		Cara B	0,21	0,21	0,20	0,25	0,45	0,53	0,65	0,80	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	4	1	1	1	1	4	1	2	1	2
S 0808	LINO	Cara A	0,21	0,20	0,19	0,25	0,47	0,56	0,67	0,81	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	3	1	0	0	1	3	0	1	3	2
		Cara B	0,21	0,20	0,19	0,25	0,47	0,55	0,67	0,81	2	2	3	4	1	1	1	2	3	3	4	3	1	0	0	1	3	0	1	3	2
S 0302	SABLE-BLANCO	Cara A	0,19	0,18	0,16	0,21	0,49	0,57	0,69	0,82	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
		Cara B	0,20	0,18	0,17	0,22	0,51	0,60	0,71	0,83	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
S 0303	SABLE	Cara A	0,19	0,17	0,15	0,21	0,56	0,65	0,75	0,85	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1
		Cara B	0,19	0,17	0,15	0,21	0,55	0,64	0,75	0,85	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1
S 0702	PERLA-BLANCO	Cara A	0,19	0,18	0,16	0,21	0,48	0,56	0,68	0,82	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	4	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
		Cara B	0,19	0,18	0,17	0,22	0,50	0,59	0,70	0,83	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
S 0707	PERLA	Cara A	0,19	0,18	0,16	0,21	0,55	0,64	0,74	0,85	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	3	1	1	3	1
		Cara B	0,19	0,18	0,16	0,21	0,54	0,63	0,74	0,84	2	3	4	4	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	1	3	1	1	3	1
S 0101	GRIS	Cara A	0,17	0,14	0,11	0,17	0,67	0,77	0,86	0,90	3	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,17	0,14	0,11	0,17	0,67	0,77	0,86	0,90	3	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0112	GRIS-VERDE	Cara A	0,19	0,16	0,13	0,19	0,63	0,72	0,82	0,88	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	1	2	1
		Cara B	0,19	0,17	0,14	0,20	0,65	0,75	0,84	0,89	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0114	GRIS-TURQUESA	Cara A	0,18	0,16	0,14	0,19	0,60	0,69	0,79	0,87	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	3	1	1	3	1
		Cara B	0,19	0,17	0,14	0,20	0,63	0,72	0,82	0,88	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	3	1	1	3	1
S 0105	GRIS-MANDARINA	Cara A	0,18	0,16	0,13	0,19	0,60	0,70	0,80	0,87	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,19	0,17	0,14	0,20	0,64	0,74	0,83	0,89	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0106	GRIS-CANARIO	Cara A	0,18	0,15	0,13	0,18	0,60	0,69	0,79	0,87	3	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1
		Cara B	0,19	0,16	0,13	0,19	0,64	0,73	0,82	0,89	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1
S 0104	GRIS-ORO	Cara A	0,16	0,14	0,11	0,17	0,59	0,68	0,78	0,87	3	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,17	0,15	0,12	0,18	0,63	0,73	0,82	0,89	3	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0109	GRIS-ULTRAMAR	Cara A	0,19	0,16	0,13	0,19	0,66	0,75	0,84	0,90	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,19	0,16	0,13	0,19	0,67	0,76	0,85	0,90	2	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0709	PERLA-ULTRAMAR	Cara A	0,18	0,16	0,14	0,19	0,59	0,68	0,78	0,87	2	3	4	4	1	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,18	0,16	0,13	0,19	0,56	0,65	0,76	0,85	3	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0110	GRIS-NEGRO	Cara A	0,18	0,15	0,12	0,18	0,71	0,80	0,89	0,92	2	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,18	0,15	0,11	0,18	0,69	0,79	0,87	0,91	2	3	4	4	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0102	GRIS-BLANCO	Cara A	0,16	0,15	0,12	0,17	0,55	0,64	0,75	0,85	3	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,18	0,16	0,13	0,19	0,61	0,70	0,80	0,88	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0103	GRIS-SABLE	Cara A	0,16	0,14	0,11	0,17	0,61	0,70	0,80	0,88	3	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,17	0,15	0,12	0,17	0,64	0,73	0,83	0,89	3	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0311	SABLE-BRONCE	Cara A	0,18	0,16	0,13	0,19	0,64	0,74	0,83	0,89	2	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,17	0,15	0,12	0,18	0,60	0,70	0,79	0,87	3	3	4	4	0	0	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0807	LINO-PERLA	Cara A	0,19	0,18	0,16	0,21	0,52	0,61	0,71	0,83	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
		Cara B	0,19	0,17	0,16	0,21	0,50	0,58	0,70	0,83	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
S 0803	LINO-SABLE	Cara A	0,15	0,14	0,12	0,16	0,51	0,60	0,71	0,83	3	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1
		Cara B	0,15	0,13	0,12	0,16	0,48	0,57	0,69	0,82	3	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	4	0	0	0	1	4	2	2	2	1
S 0703	PERLA-SABLE	Cara A	0,18	0,16	0,13	0,19	0,56	0,65	0,76	0,85	3	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1
		Cara B	0,17	0,16	0,13	0,19	0,56	0,65	0,75	0,85	3	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	2	2	2	1
S 0705	PERLA-MANDARINA	Cara A	0,20	0,18	0,16	0,22	0,54	0,63	0,74	0,84	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	1	1	3	1
		Cara B	0,20	0,18	0,16	0,22	0,55	0,64	0,74	0,85	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	1	1	3	1
S 0704	PERLA-ORO	Cara A	0,19	0,17	0,15	0,21	0,53	0,62	0,73	0,84	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	3	1	1	3	1
		Cara B	0,19	0,17	0,16	0,21	0,54	0,63	0,74	0,85	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	3	1	1	3	1
S 0706	PERLA-CANARIO	Cara A	0,21	0,20	0,18	0,24	0,53	0,62	0,72	0,84	2	2	3	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
		Cara B	0,22	0,20	0,19	0,24	0,54	0,62	0,73	0,84	2	2	3	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	1	2	1	1
S 0712	PERLA-VERDE	Cara A	0,18	0,16	0,14	0,19	0,56	0,65	0,75	0,85	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
		Cara B	0,18	0,16	0,14	0,19	0,56	0,65	0,75	0,85	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0	1	4	3	2	2	1
S 0714	PERLA-TURQUESA	Cara A	0,19	0,18	0,16	0,21	0,54	0,63	0,74	0,85	2	3	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	0	0	0</						

SARGA 555

European Standard EN14501

							Propiedades Energéticas solares											
			Tejido + Acristalamiento															
			Exterior				Interior				Exterior				Interior			
			Te= Factor de Transmisión Solar Directa								Qi=Factor de Trasmisión del Calor Secundario							
CÓDIGO	COLORES		Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
S 0202	BLANCO	Cara A	0,18	0,16	0,13	0,07	0,18	0,16	0,13	0,08	0,03	0,03	0,02	0,02	0,16	0,21	0,23	0,17
		Cara B	0,18	0,16	0,13	0,07	0,18	0,16	0,13	0,08	0,03	0,03	0,02	0,02	0,16	0,20	0,23	0,17
S 0802	LINO-BLANCO	Cara A	0,13	0,12	0,09	0,05	0,13	0,12	0,09	0,05	0,04	0,04	0,02	0,03	0,24	0,28	0,29	0,20
		Cara B	0,13	0,12	0,09	0,05	0,13	0,12	0,09	0,05	0,05	0,04	0,02	0,03	0,25	0,29	0,29	0,20
S 0808	LINO	Cara A	0,13	0,11	0,09	0,05	0,13	0,11	0,09	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,27	0,31	0,31	0,21
		Cara B	0,13	0,11	0,09	0,05	0,13	0,11	0,09	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,27	0,31	0,31	0,21
S 0302	SABLE-BLANCO	Cara A	0,10	0,09	0,07	0,04	0,10	0,09	0,07	0,04	0,06	0,05	0,03	0,03	0,31	0,35	0,34	0,22
		Cara B	0,10	0,09	0,07	0,04	0,10	0,09	0,07	0,04	0,07	0,05	0,03	0,03	0,34	0,37	0,35	0,23
S 0303	SABLE	Cara A	0,08	0,07	0,05	0,03	0,08	0,07	0,05	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,39	0,42	0,39	0,24
		Cara B	0,08	0,07	0,05	0,03	0,08	0,07	0,05	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,39	0,42	0,39	0,24
S 0702	PERLA-BLANCO	Cara A	0,10	0,09	0,07	0,04	0,10	0,09	0,07	0,04	0,06	0,05	0,03	0,03	0,30	0,34	0,33	0,22
		Cara B	0,10	0,09	0,07	0,04	0,10	0,09	0,07	0,04	0,06	0,05	0,03	0,03	0,32	0,36	0,35	0,23
S 0707	PERLA	Cara A	0,09	0,07	0,06	0,03	0,09	0,07	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,38	0,41	0,38	0,24
		Cara B	0,09	0,07	0,06	0,03	0,09	0,07	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,37	0,41	0,38	0,24
S 0101	GRIS	Cara A	0,03	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01	0,12	0,08	0,05	0,04	0,54	0,56	0,49	0,28
		Cara B	0,03	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01	0,12	0,08	0,05	0,04	0,54	0,56	0,49	0,28
S 0112	GRIS-VERDE	Cara A	0,05	0,05	0,03	0,02	0,05	0,05	0,03	0,02	0,10	0,08	0,05	0,04	0,48	0,50	0,45	0,26
		Cara B	0,05	0,05	0,03	0,02	0,05	0,05	0,03	0,02	0,11	0,08	0,05	0,04	0,50	0,52	0,46	0,27
S 0114	GRIS-TURQUESA	Cara A	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,09	0,07	0,04	0,04	0,45	0,47	0,43	0,26
		Cara B	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,10	0,08	0,05	0,04	0,47	0,50	0,44	0,26
S 0105	GRIS-MANDARINA	Cara A	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,10	0,07	0,04	0,04	0,46	0,48	0,43	0,26
		Cara B	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,11	0,08	0,05	0,04	0,49	0,51	0,45	0,26
S 0106	GRIS-CANARIO	Cara A	0,05	0,05	0,03	0,02	0,05	0,05	0,03	0,02	0,10	0,07	0,04	0,04	0,45	0,48	0,43	0,26
		Cara B	0,05	0,05	0,03	0,02	0,05	0,05	0,03	0,02	0,10	0,08	0,05	0,04	0,49	0,51	0,45	0,27
S 0104	GRIS-ORO	Cara A	0,04	0,03	0,03	0,01	0,04	0,04	0,03	0,01	0,10	0,07	0,04	0,04	0,46	0,49	0,44	0,26
		Cara B	0,04	0,04	0,03	0,01	0,04	0,03	0,03	0,01	0,10	0,08	0,04	0,04	0,49	0,52	0,46	0,27
S 0109	GRIS-ULTRAMAR	Cara A	0,05	0,04	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03	0,02	0,11	0,08	0,05	0,04	0,51	0,53	0,47	0,27
		Cara B	0,05	0,04	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03	0,02	0,11	0,08	0,05	0,05	0,52	0,54	0,47	0,27
S 0709	PERLA-ULTRAMAR	Cara A	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,09	0,07	0,04	0,04	0,43	0,46	0,42	0,25
		Cara B	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,09	0,06	0,04	0,04	0,41	0,44	0,41	0,25
S 0110	GRIS-NEGRO	Cara A	0,03	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,12	0,09	0,05	0,05	0,57	0,59	0,51	0,28
		Cara B	0,03	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,12	0,09	0,05	0,05	0,56	0,57	0,50	0,28
S 0102	GRIS-BLANCO	Cara A	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,08	0,06	0,04	0,04	0,41	0,44	0,40	0,25
		Cara B	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,10	0,07	0,04	0,04	0,46	0,49	0,44	0,26
S 0103	GRIS-SABLE	Cara A	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,03	0,02	0,01	0,10	0,07	0,04	0,04	0,48	0,50	0,45	0,27
		Cara B	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,03	0,02	0,01	0,11	0,08	0,04	0,04	0,50	0,52	0,46	0,27
S 0311	SABLE-BRONCE	Cara A	0,05	0,04	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03	0,02	0,11	0,08	0,05	0,04	0,50	0,52	0,46	0,27
		Cara B	0,05	0,04	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03	0,02	0,10	0,07	0,04	0,04	0,46	0,49	0,44	0,26
S 0807	LINO-PERLA	Cara A	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,08	0,06	0,03	0,07	0,05	0,03	0,03	0,35	0,38	0,36	0,23
		Cara B	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,08	0,06	0,04	0,07	0,05	0,03	0,03	0,33	0,36	0,35	0,23
S 0803	LINO-SABLE	Cara A	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,07	0,05	0,03	0,03	0,37	0,40	0,38	0,24
		Cara B	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,07	0,05	0,03	0,03	0,35	0,38	0,37	0,24
S 0703	PERLA-SABLE	Cara A	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,09	0,06	0,04	0,04	0,41	0,44	0,41	0,25
		Cara B	0,06	0,05	0,04	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,08	0,06	0,04	0,04	0,41	0,44	0,40	0,25
S 0705	PERLA-MANDARINA	Cara A	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,08	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,37	0,40	0,38	0,24
		Cara B	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,08	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,38	0,41	0,38	0,24
S 0704	PERLA-ORO	Cara A	0,08	0,07	0,05	0,03	0,08	0,07	0,05	0,03	0,07	0,06	0,04	0,04	0,37	0,40	0,38	0,24
		Cara B	0,08	0,07	0,06	0,03	0,08	0,07	0,05	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,38	0,41	0,38	0,24
S 0706	PERLA-CANARIO	Cara A	0,11	0,10	0,07	0,04	0,11	0,10	0,07	0,04	0,07	0,06	0,04	0,04	0,34	0,37	0,35	0,23
		Cara B	0,11	0,10	0,07	0,04	0,11	0,10	0,07	0,04	0,07	0,06	0,04	0,04	0,35	0,38	0,36	0,23
S 0712	PERLA-VERDE	Cara A	0,07	0,06	0,04	0,02	0,07	0,06	0,04	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,40	0,43	0,40	0,25
		Cara B	0,07	0,06	0,04	0,02	0,07	0,06	0,04	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,40	0,43	0,40	0,25
S 0714	PERLA-TURQUESA	Cara A	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,08	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,37	0,41	0,38	0,24
		Cara B	0,09	0,08	0,06	0,03	0,09	0,08	0,06	0,03	0,08	0,06	0,04	0,04	0,37	0,41	0,38	0,24
S 0505	MANDARINA	Cara A	0,15	0,13	0,10	0,05	0,15	0,13	0,10	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,30	0,33	0,32	0,21
		Cara B	0,15	0,13	0,10	0,05	0,15	0,13	0,10	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,30	0,33	0,32	0,21
S 0404	ORO	Cara A	0,14	0,12	0,09	0,05	0,14	0,12	0,09	0,05	0,06	0,05	0,03	0,03	0,29	0,32	0,32	0,21
		Cara B	0,14	0,12	0,09	0,05	0,14	0,12	0,09	0,05	0,06	0,05	0,03	0,03	0,29	0,32	0,32	0,21
S 0606	CANARIO	Cara A	0,19	0,16	0,12	0,07	0,19	0,16	0,12	0,07	0,05	0,05	0,03	0,04	0,25	0,28	0,28	0,19
		Cara B	0,19	0,16	0,12	0,07	0,19	0,16	0,12	0,07	0,05	0,05	0,03	0,04	0,24	0,28	0,28	0,19
S 0909	ULTRAMAR	Cara A	0,10	0,09	0,06	0,04	0,10	0,09	0,06	0,04	0,09	0,07	0,05	0,05	0,43	0,46	0,41	0,25
		Cara B	0,10	0,09	0,06	0,04	0,10	0,09	0,06	0,04	0,10	0,07	0,05	0,05	0,43	0,46	0,41	0,25
S 1111	BRONCE	Cara A	0,03	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,13	0,09	0,05	0,05	0,58	0,59	0,51	0,28
		Cara B	0,03	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,13	0,09	0,05	0,05	0,58	0,59	0,51	0,28
S 1010	NEGRO	Cara A	0,03	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,13	0,09	0,05	0,05	0,59	0,61	0,52	0,29
		Cara B	0,03	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,13	0,09	0,05	0,05	0,60	0,61	0,52	0,29

Recomendaciones de almacenamiento, confección y mantenimiento.

Almacenamiento


No apile ni pliegue los rollos de tejido.
Extiéndalos horizontalmente.

Confección

Se realiza por soldadura térmica, alta frecuencia, ultrasonidos y costura.
El corte puede ser en frío o por ultrasonidos.
Escuadrar bien las piezas antes de confeccionarlas, sobre todo los estores y piezas grandes. En estores para exterior, colocar cintas de refuerzo lateral. También se recomienda reforzar las esquinas para que las costuras o soldaduras sean más resistentes al viento.

Mantenimiento y limpieza

Aspirador o aire a presión para quitar el polvo.
No frotar ni usar sustancias abrasivas.
En húmedo, utilizar una esponja o cepillo suave y agua con jabón, enjuagar y secar al aire con la tela totalmente desplegada. Si se utiliza agua a presión para los tejidos de exterior, hacerlo a una distancia razonable.
Puede usarse también nuestro producto para limpiar screens, **Neto screencleaner**. Es una espuma limpiadora que crea una película antiestática. Agradable y perfumada.



- Ts:** Es el % de radiación solar que pasa a través del tejido. Está compuesta por la Ten-n (transmisión directa) y la Ten-dif (transmisión difusa).
- Rs:** Es el % de radiación solar que refleja el tejido.
- As:** Es el % de radiación solar que absorbe el tejido.
- Te:** Factor de transmisión solar directa. Radiación que pasa a través del tejido screen y del acristalamiento.
- Qi:** Factor de transmisión del calor secundario. Es el calor que hay entre el tejido screen y el acristalamiento.
- G:** Factor G: Es la suma del factor de transmisión solar directa y el calor secundario.
- Tv:** Es el % de luz visible que pasa a través del tejido screen.
- Tuv:** Es el porcentaje de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen.
- Sc:** Shading coefficient. Eficacia en la filtración de la radiación solar.

- E.D.T.:** Efectividad del diseño del tejido.
- C.D.:** Control del deslumbramiento.
- P.N.:** Privacidad nocturna.
- C.O.E.:** Contraste con objetos exteriores.
- U.D./N.:** Utilización día/noche.
- CLASES:** 1 Efecto bajo.
2 Efecto moderado.
3 Efecto bueno.
4 Efecto muy bueno.

Acristalamiento tipo A = Cristal claro simple 4 mm	Gv = 0,85	Gv = 0,85 - U = 5,8
Acristalamiento tipo B = Cristal claro doble (4/12/4), aislamiento con aire	Gv = 0,76	Gv = 0,76 - U = 2,9
Acristalamiento tipo C = Cristal doble (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,59	Gv = 0,59 - U = 1,2
Acristalamiento tipo D = Cristal doble reflectante (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,32	Gv = 0,32 - U = 1,1




Blanco
S0202




Lino-Blanco
S0802




Lino
S0808




Sable-Blanco
S0302




Sable
S0303




Perla-Blanco
S0702




Perla
S0707




Gris
S0101




Gris-Verde
S0112




Gris-Turquesa
S0114



Gris-Mandarina
S0105




Gris-Canario
S0106




Gris-Oro
S0104




Gris-Ultramar
S0109




Perla-Ultramar
S0709



Gris-Negro
S0110



Gris-Blanco
S0102



Gris-Sable
S0103




Sable-Bronce
S0311




Lino-Perla
S0807




Lino-Sable
S0803




Perla-Sable
S0703




Perla-Mandarina
S0705




Perla-Oro
S0704




Perla-Canario
S0706



Perla-Verde
S0712



Perla-Turquesa
S0714




Mandarina
S0505



Oro
S0404




Canario
S0606




Ultramar
S0909



Bronce
S1111



Negro
S1010



Verde-Musgo
S1515